

Kiilto Pro D4 Polyuretan Säenkestävä puuliima

Erittäin kestävä puuliima sisä- ja ulkokäyttöön. Korkea lämmönkesto. Liimaa puuta myös useisiin metalli- ja muovipintoihin. 1-komponenttinen, kosteuskovettuva.



- erittäin kestävä puuliima
- soveltuu erinomaisesti ulkokalusteiden liimauksiin
- vedenkestoluokka D4
- korkea lämmönkesto, jopa 70 °C
- sisä- ja ulkokäyttöön
- PUR-liima

KÄYTTÖALUE

Puuliimaukset sisälle ja ulos. Toinen liimattavista pinnoista voi olla myös muovia tai metallia. Erilaisia muoveja ja metalleja liimattaessa tulee tartuntaa varmistaa esim. koeliimauksella. Ei sovellu kantavien rakenteiden liimaukseen. Liima on 1-komponenttinen kosteuskovettuva liima puumateriaalien liimaukseen. Tuote kestää hyvin lämpöä ja sopii erinomaisesti vedenkestoa vaativiin liimauksiin.

KÄYTTÖOHJE

Liimattavien pintojen tulee olla puhtaat liasta ja pölystä. Levitä liima yksipuolisesti tasaiseksi kerrokseksi. Paina liimattavat pinnat avoimen ajan puitteissa yhteen ja pidä paikoillaan puristusajan kunnes liima on sitonut. Poista tuoreet liimatahrat kuivalla rievulla ja puhdistaa pinnat asetonilla tai ksyleenillä. Kovettunut liima voidaan poistaa ainoastaan mekaanisesti. Huoneen, materiaalin ja liiman lämpötila +18–20 °C. Liimattaessa tulee olla normaali huonelämpötila. Sekä materiaalien että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Vallitsevat olosuhteet, kuten esim. huoneen, liiman ja materiaalien lämpötila, ilman kosteus, materiaalin laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksimme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkeoitukseen.

AVOIN AIKA	Maksimissaan 25 min - levitysmäärä 200 g/m ² - puun kosteus 12 (±1) % - 20 °C / 65 RH-%
LIIMAN LEVITYSMÄÄRÄ	150–300 g/m ²
PURISTUSAIKA	2–4 tuntia
PURISTUSPAINE	0,6–1,0 N/mm ²
PUUN KOSTEUS	6–20 % (suosittelemme n. 12–15 % kosteutta)
TIHEYD/OMINAISPAINO	n. 1,2 kg/dm ³
TYYPPI/SIDEAINE	Polyuretaani
VÄRIT	Läpikuultava, kuivuttuaan vaalea. Tuote sisältää UV-valossa hohtavaa merkkiainetta.
PAKKAUSKOOT	3/4 l
VARASTOINTI	Avaamattomana +20 °C 9 kuukautta



YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.