

Kiilto Pro Moisture Proof



Kiilto Pro Moisture Proof laatoitettavien seinäpintojen kosteussuojaukseen, esim. wc-tilat ja kodinhoitohuoneet.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- riittoisa, hyvät levitysominaisuudet
- seinäpintojen kosteussuojaus ennen laatoitusta, esim. wc-tilat ja kodinhoitohuoneet
- kuivumisaika n. 1 + 2 h

KÄYTTÖALUE

Kiilto Pro Moisture Proof on tarkoitettu huonetilasta rakenteisiin menevän kosteuden estoon (ei siis rakenne- ja maakosteuden sulkueen). Alustan on oltava puhdas, kuiva ja pölytön. Märkätilojen lattioiden ja seinien vedeneristykseen suositellaan Kiilto vedeneristeiden käyttöä erillisten ohjeiden mukaan.

KÄYTTÖOHJE

Ravista pakkausta ennen käyttöä. Tee ensimmäinen käsittely 1:1 vedellä ohennetulla Kiilto Pro Moisture Proofilla käyttäen telaa tai sivellintä. Uusi käsittely 1–2 tunnin kuluttua ohentamattomalla Kiilto Pro Moisture Proofilla. Laatoita pinta kuivumisen jälkeen, mieluiten seuraavana päivänä, Kiilto Oy:n valmistamalla kiinnityslaastilla tai kaakeliilimalla.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

ALUSTAN KOSTEUS	Kiilto seinätasotteet voidaan käsitellä tasotteiden teknisissä tiedoissa ilmoitetun kuivumisaajan mukaisesti. Betonialusta < 90 % RH
ILMAN KOSTEUS	< 60 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+10–25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
pH	n. 9
RIITTOISUUS	4–5 m ² /l
SEKOITUSSUHDE	1. käsittely 1:1 vedellä ohennettuna 2. käsittely ohentamattomana
TIHEYD/OMINAISPAINO	n. 1,0 kg/ l
TYYPPI/SIDEAINE	Synteettinen kumi
PAKKAUSKOOT	1 l, 3 l, 10 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi.