

Kiilto Pro 704 BSP Jälkihoitoaine



Vesiohenteinen lattiatasoitteiden ja betonilattioiden jälkihoito- ja pölynsidonta-aine kevyesti rasitettuihin tiloihin.



- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- Hyvä kemikaalien kesto
- Erittäin riittoisa

KÄYTTÖALUE

Vesiohenteinen, diffuusioavoin pintakäsittelyaine sisätilojen latioille, jotka on tasoitettu tarkoitukseen sopivalla tasoitteella. Tuote suojaa alustaa kulumiselta ja helpottaa sen puhdistusta. Tuote soveltuu uusien lattioiden pintakäsittelyyn tai aiemmin käsittelemättömien tasoite- tai betonilattioiden huoltokäsittelyyn. Tuote soveltuu myös sementtipohjaisten oikaisutasoitteiden käsittelyyn, mikäli tasoitepinta on pitkään päällystämättä.

Pintakäsittelyaineen kuivuttua alusta kestää kevyttä mekaanista rasitusta, kuten kävelyä tai kevyttä kumipyöräliikennettä, ei kuitenkaan nastarenkaita. Tuotteella on hyvä kemiallinen kestävyys, mutta sitä ei ole tarkoitettu jatkuvaan kemialliseen- tai vesirasitukseen.

KÄYTTÖOHJE

Tuotteen, alustan ja tilan lämpötilan tulisi olla tuotetta levitettäessä +10 ja +20 asteen välillä, mutta korkeintaan +25 astetta. Käsitteilyn saa tehdä aikaisintaan 24 tunnin kuluttua tasoituksesta. Betonipinnasta pitää poistaa sementtiliima tuotteen imeytymisen varmistamiseksi. Tuote laimennetaan 1:2 (1 osa tuotetta ja 2 osaa puhdasta vettä).

Seos levitetään alustalle harjalla. Ruiskulevityksessä tulee tuote aina työstää vielä erikseen pintaan harjaamalla. Varmista, että tasoitepinta kyllästyy tuotteella. Poista ylimääräinen tuote pinnalta vaahtokumilastalla tai muulla sopivalla työkalulla.

Huom. tietyntyyppiset vaahtokumit voivat värjätä pinnan. Testaa työkalun soveltuvuus ensin pienelle alueelle. Tuotteen kuivumista ei saa nopeuttaa lattialämmityksellä tai voimakkaalla ilmavirralla.

Pinta on kävelykuiva n. 30 minuuttia käsittelyn jälkeen. Lopullisen kemiallisten aineiden ja mekaanisen rasituksen kesto pinta saavuttaa noin 3 vuorokaudessa riippuen käsittelyn pinnan lämpötilasta.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on

KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Suositus: +10–20 °C (tuotteen, alustan ja tilan). max. 25 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	M1
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätävää
RIITTOISUUS	3 L (valmista laimennosta) -> 20–30 m ² Riittoisuus riippuu alustan huokoisuudesta.
SEKOITUSSUHDE	Tuotetta 1 osa + vettä 2 osaa
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1
VESIHÖYRYNLÄPÄISY	Sd < 0,2 m
PAKKAUSKOOT	5 L
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi.



laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.