

Kiilto Pro Keraprimeri



Tartuntapohjuste siveltävien Kiilto vedeneristeiden tartunnan parantamiseen märkätilaan soveltuville tasoite-, betoni- ja levypinnoille. Vesiohenteinen.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Kiilto Vedeneristysjärjestelmien tartuntapohjuste
- keltainen väri
- vesiohenteinen

KÄYTTÖALUE

Tartuntapohjuste ennen Kiilto Oy:n vedeneristeiden levittämistä.

KÄYTTÖOHJE

Poista alustasta sementtiliima, vanhat pintamateriaalit, hiontapöly, irtonainen lika ja rasva. Tarvittaessa suorita koneellinen jysintä tai hionta. Pohjustusaine levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi esimerkiksi telalla, harjalla tai lastalla tehokkaasti hiertäen. Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen vedeneristeen levittämistä. Ennen työn aloittamista tutustu Kiilto vedeneristeiden menetelmäoppaaseen.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

KOVETTUMISNOPEUS	1–2 h (olosuhteista riippuen)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+10–25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätyvää
RIITTOISUUS	1 l ohennettuna 1:1 veteen riittää n. 16 m ² 1 l ohentamattomana riittää n. 8 m ²
SEKOITUSSUHDE	Tasoite tai betonipinta: 1:1 vedellä ohennettuna Kipsikartonkilevy: ohentamattomana Muut imukykyiset levyalustat: 1:1 vedellä ohennettuna Imukyvyttömät levyalustat: ohentamattomana Tasoite karkea betoni tai muurattu rakenne: sementtipohjaisella Kiilto-tasoitteella
TIHEYD/OMINAISPAINO	n. 1
PAKKAUSKOOT	1 l, 3 l, 10 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi.