

Kiilto Floor Plus Lattialiima



Ammattilaisen valinta useimpien lattiapäällystemateriaalien liimaukseen. Soveltuu mm. kvartsivinyylilaattojen ja LVT-lattiapäällysteiden, eli vinyylilankkujen ja -laattojen liimauksiin. Soveltuu myös kumimatoille ja kohteisiin, jossa on lattialämmitys.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- voimakas tarraominaisuus ja korkea loppulujuus
- soveltuu mm. LVT-lankkujen, kvartsivinyylilaattojen ja kumipäällysteiden liimaukseen
- kevyt levittää
- riittoisuus 4–6 m²/l
- ei sisällä pehmittimiä tai 2-etyyliheksanolia

KÄYTTÖALUE

Vesiohenteinen lattia- ja seinäliima muovimattojen ja -laattojen, linoleumin, kumimattojen, tekstiilipäällysteiden sekä yli 0,6 mm paksujen muoviseinänpäällysteiden kiinnittämiseen huokoisille ja tiiviille alustoille kuivissa sekä kosteissa tiloissa. Korkean loppulujuuden ja liimasauman kovuuden ansiosta soveltuu erityisesti LVT-laatoille. Voidaan käyttää kohteissa, joissa on lattialämmitys.


KÄYTTÖOHJE

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja rasvasta. Suosittelemme betonialustan tasoittamista Kiillon matala-alkalisella päällysteen alustaksi soveltuvalla lattiatasoitteella. Matala-alkalinen tasointe pienentää riskiä, että liiallinen alkalinen kosteus aiheuttaisi vaurioita päällysteeseen tai liimaan. Tasointa myös levylattioiden saumat. Kiinnitettäessä rakennuslevypinnalle huomioi levynvalmistajan ohjeet.

Sekoita liima tarvittaessa ennen käyttöä ja levitä hienohampaisella lastalla tai telalla. Liimaa imeville alustoille normaalisti ns. märkäliimauksena, jolloin päällyste painetaan välittömästi alustaan ja hierotaan huolellisesti kiinni. Jos päällyste on jäykkää tai siihen joudutaan rakenteista johtuen tekemään taivutuksia, anna liiman ilmottua 10–30 min ennen kiinnipainamista. Täysin imemättömille pinnoille tiivistä päällystettä kiinnitettäessä anna liiman tarroittua yli 60 min ennen päällysteen asennusta. Tai vaihtoehtoisesti hierrä vuota kevyesti tuoreeseen liimaan, nosta ylös ja anna tuulettua 20–30 min, jonka jälkeen hierrä huolellisesti kiinni. Poista liimatahrat tuoreena vedellä. Kuivunut liima voidaan poistaa voimakkaasti emäksisellä pesuaineella tai ksyleenillä. Noudata myös päällysteenvalmistajan ohjeita asennuksesta.

HAMMASLASTAT

ALUSTAN KOSTEUS	betoni: max. 85 % RH puu: 8–12 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	jäätynyttä
RIITTOISUUS	4–6 m ² /l
TIHEYD/OMINAISPAINO	1,1 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Akrylaattisekapolymeeri
TYÖSKENTELYAIKA	märkäliimaus: 0–20 min myöhäinen märkäliimaus: 20–60 min tarraliimaus: 60–120 min (23 °C, 50 % RH)
PAKKAUSKOOT	15 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C lämpötilassa 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

**LISÄTIETOJA**

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.