

# Kiilto TT

## Oikaisutasoite 1–5 (30) mm



Tiilitasoite ja paikkausmassa seinien tasoitukseen kuivissa sekä märkätiloissa. Osittain tasoittamisessa 1–30 mm, ylitasoituksissa 1–5 mm. Pinnoitettuna myös ulos. Sementtiseideaineinen.



- tiilitasoite, vedeneristettävissä
- yleistasoitukset
- riittoisuus 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm
- päällystettävissä 5 mm/1 vrk, 30 mm/4 vrk
- sisätilat, pinnoitettuna myös ulos

### KÄYTTÖALUE

Kiilto TT on oikaisutasoite seinäpinnoille sisä- ja ulkotiiloissa. Soveltuu kiviainespintojen oikaisuihin ja paikkauksiin. Valmis tasoitepinta voidaan laatoittaa tai käsitellä Kiillon vedeneristeillä. Se voidaan tarvittaessa myös ylitasoittaa muilla Kiilto seinätasoiteilla käyttökohteesta riippuen.

### KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Kuivat pinnat kostutetaan ennen tasoittamista. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.

Kiilto TT sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 10–15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitemassa levitetään käsinlevityksenä teräslastalla tai koneellisesti tasoiteruiskulla. Myös ruiskulla levitetty massa tasoitetaan käsin teräslastalla.

### LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

### YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

ALUSTAN KOSTEUS	betoni < 90 % RH
KERROSVAAHUUUS	osittain tasoitus 1–30 mm, ylitasoitus 1–5 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1 vrk (+18 °C). (riippuen kerrospaksuudesta ja olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	suositus: +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C
MAX. RAEKOKO	0,5 mm
PURISTUSLUJUUS	luokka: CSIII (EN 998-1)
RIITTOISUUS	1 mm kerros/m <sup>2</sup> kuiva-ainetta painaa n. 1,4 kg
SEKOITUSSUHDE	4,0– 4,5 l vettä 20 kg tasoitetta
TARTUNTALUJUUS	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-sementti-kalkkikivipohjainen jauhe
TYÖSKENTELYAIKA	3–4 tuntia (+18 °C)
VÄRIT	Harmaa
PAKKAUSKOOT	20 kg säkki
VARASTOINTI	Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi