

# Kiilto Solid Parkettiliima



PVAc-perustainen, korkea kuiva-aineinen liima ääneneristyskorkin, mosaiikkiparketin sekä sauvaparketin liimaukseen. Liimausalustana voi parkettityypistä riippuen olla riittävän luja betoni, lattiatasoite tai vaneri.



- mosaiikkiparketin ja askeläänikorkin kiinnittämiseen
- korkea kuiva-ainepitoisuus

## KÄYTTÖALUE


Mosaiikkiparketin sekä askelääneneristyskorkin kiinnityksiin. Soveltuu lisäksi massiivisten sauvaparkettien kiinnitykseen vanerialustalle, kun parketti kiinnitetään myös mekaanisesti alustaan. Voidaan käyttää kohteissa, joissa on lattialämmitys. Täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen.

## KÄYTTÖOHJE

Kiinnitysalueena voi olla teräshierretty betoni, vaneri, lastulevy, korkkilevy tai puulattia. Kiinnitysalueen tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä tekijöistä. Tasota betonialusta tarvittaessa Kiilto Oy:n valmistamalla, mosaiikkiparketin alustaksi soveltuvalla tasoitteella, esim. Fiberflex DF.

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali käyttölämpötila ja kosteus. Anna sekä parketin että liiman tasaantua normaaliin lämpötilaan ja kosteuteen. Levitä liima alustaan hammastetulla lastalla tasaisena kerroksena niin suurelle alueelle kerrallaan kuin parkettia ehditään kiinnittää liimapinnan ollessa tuore. Lado parketti kiinni alustaan. Tarkista, että liima "kastelee" kunnolla parketin taustan. Kiinteiden rakenteiden kuten seinän ja parketin väliin on jätettävä 10–15 mm liikkumisvara. Parketin hionnan suosittelemme suoritettavaksi aikaisintaan 3–6 vrk kuluttua.

## HAMMASLASTAT



## LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritusstapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi

ALUSTAN KOSTEUS	betoni: max. 3,0 p-% tai 80 % RH puu: 8–12 %
AVOIN AIKA	n. 20 min (+20 °C, 50 % RH)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäättyvää (liimasauma kylmänkestävä)
RIITTOISUUS	1,7 m <sup>2</sup> /l
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,3 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	PVAc
PAKKAUSKOOT	15 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.



vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

#### **YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.