

# Kiilto OT Light

## Kevyt oikaisutasoite

### 5–30 (50) mm



Kevyt, hyvin täyttävä seinien oikaisutasoite kuiviin ja märkätiloihin. Ruiskutettava. Erittäin vähäinen kuivumiskutistuma. Pinnoitettuna myös ulos. Osittain tasoittamisessa 5–50 mm, ylitasoituksissa 5–30 mm. Sementtisideaineinen.



- kevyt työstää, erittäin vähäinen kuivumiskutistuma
- ylitasoitukset, täytöt
- riittoisuus 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm
- päällystettävissä 1–3 vrk
- sisätilat, pinnoitettuna myös ulos

#### KÄYTTÖALUE

Kiilto OT Light on oikaisutasoite kiviaineksisille seinäpinnoille. Valmis tasoitepinta voidaan maalata tai laatoittaa. Kun tarvitaan sileämpää pintaa esim. vedeneristeen alle, tasoitepinta voidaan tarvittaessa joko ylitasoittaa Kiilto SK Märkätilatasoiteella tai viimeistellä teräslastalla hiertämällä.

#### KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla riittävän lujat, puhtaat ja pölyttömät. Kuivat pinnat kostutetaan ennen tasoittamista. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.

Kiilto OT Light sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 10–15 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoitemassa ruiskutetaan ja tasoitetaan teräslastalla. Tasoite soveltuu hyvin ruiskutettavaksi yleisimmän käytössä olevilla tasoiteruiskuilla, kun suuttimen koko on riittävän suuri.

#### LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

#### YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

|                  |  |
|------------------|--|
| ALLUSTAN KOSTEUS | betoni < 90 % RH   |
| KERROSVAHVUUS    | osittain tasoitus 5–50, ylitasoitus 5–30 mm                      |
| KOVETTUMISNOPEUS | n. 1–3 vrk (+18 °C) (riippuen kerrosvahvuudesta ja olosuhteista) |
| KÄYTTÖOLOSUHTEET | suositus: + 18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C                 |
| MAX. RAEKOKO     | 2 mm   |
| PURISTUSLUJUUS   | luokka CSIII (EN 998-1)  |
| RIITTOISUUS      | 1 mm kerros/m <sup>2</sup> kuiva-ainetta painaa n. 1,3 kg        |
| SEKOITUSSUHDE    | 4,2–5,0 l vettä, 20 kg tasoitetta                                |
| TYÖSKENTELYAIKA  | n. 2 tuntia (+18 °C)   |
| VÄRIT            | harmaa   |
| PAKKAUSKOOT      | 20 kg, säkki   |
| VARASTOINTI      | Avaamattomana kuivassa tilassa 1 vuosi                           |