

Kiilto Pro Rapid



Nopea, suuren alkutartunnan omaava, 1-komponenttinen asennusliima puun, kiven, metallien ja useimpien muovilaatujen liimauksiin kuivissa sisätiloissa. Vesiohenteinen.

- Hyvä alkutartunta, nopea, vesiohenteinen
- Liimaukset
- Riittoisuus 5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
- Kuivumisaika 3 mm/vrk, n. 10 mm/7 vrk
- Kuivat sisätilat

KÄYTTÖALUE

Kiilto Rapid on nopea 1-komponenttinen asennusliima puun, kiven, metallin ja useimpien muovilaatujen (ei PP, PE tai PTFE) liimaamiseen kaikissa kodin sisätiloissa. Liimauskohteissa, joihin kohdistuu suora vesirasitus tai jotka ovat jatkuvasti kosteina, suosittelemme käytettäväksi Kiilto Masaa.

KÄYTTÖOHJE

Liimattavien pintojen on oltava puhtaat pölystä ja rasvasta. Toisen liimattavista pinnoista täytyy olla huokoinen. Jos molemmat pinnat ovat imemättömiä, vain pienialaisiin liitoksiin (kuivuminen sauman kautta). Päällemaalattavissa vesiohenteisilla maaleilla.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

TYYPPI/SIDEAINE	Akrylidispersio
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,3 kg/dm ³
KOVETTUMISNOPEUS	Pölykuiva n. 15 min./+20°C. Liimasauma rasitettavissa 24-48 h kuluttua
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	Huoneen, liiman ja materiaalien lämpötila +18 - +20°C, kuitenkin alueella +5 - +35°C.
PAKKAUSKOOT	290 ml
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätyvää
LÄMMÖNKESTO KUIVANA	-20°C - + 70°C
RIITTOISUUS	5 x 5 mm saumaa, n. 12 m/patruuna
VARASTOINTI	Avaamattomana 18 kuukautta kuivassa paikassa, +10°C...+25°C lämpötilassa.