

Kiilto Block Hardener Kovete



KÄYTTÖALUE

Kiilto Block Hardeneria käytetään 2-komponenttisen Kiilto Block Sulkuaineen kovetteena.

KÄYTTÖOHJE

Tutustu Kiilto Block sulkuaineen tuote-esitteen käyttöohjeeseen.

Sekoita Kiilto Block Hardener huolellisesti Kiilto Block Sulkuaineen joukkoon. Noudata suositeltua seossuhdetta tarkasti. Liian pieni tai liian suuri kovetepitoisuus johtaa epätäydelliseen kovettumiseen ja yleensä liian pehmeään lopputuotteeseen. Estä ilmankosteuden pääsy tuotteeseen, koska se aiheuttaa kuplanmuodostusta ja viskositeetin nousua. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja käytä sopivaa suojavaatetusta.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

SEKOITUSSUHDE	Kiilto Block 100 paino-osaa Kiilto Block hardener 30 paino-osaa
TIHEYD/OMINAISPAINO	n. 1.20 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Isosyanaatti
VISKOSITEETTI	n. 200 mPas
VÄRIT	Ruskea
PAKKAUSKOOT	Kiilto Block 10 kg Kiilto Block hardener 3kg
VARASTOINTI	Avaamattomana (+10 - +25)°C lämpötilassa 12 kuukautta.