

Kiilto SR DF

Pikamärkätilatasoite

2–10 (40) mm



Vähäpölyinen pikamärkätilatasoite seinien ja kattojen tasoitukseen. Erityisesti betoni- ja harkkoseinien tasoittamiseen ennen vedeneristystä ja laatoitusta. Sementtiseideaineinen.



- nopea, vähäpölyinen, täyttävä
- yleis- ja viimeistelytasoitukset
- riittoisuus 1,5 kg/m²/mm
- päällystettävissä 5 mm/4 h, 20 mm/24 h ja 40 mm/3 vrk
- sisätilat

KÄYTTÖALUE

Kiilto SR DF soveltuu sisäseinien ja -kattojen tasoitukseen. Se voidaan tarvittaessa myös ylitasoittaa muilla Kiilto seinätasoitteilla käyttökohteesta riippuen. Ei sovellu kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti veden alla (esim. uima-altaat).

KÄYTTÖOHJE

Täytettävien pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Heikko ja irtonainen aines poistetaan huolellisesti. Kuivat pinnat kostutetaan ennen täyttämistä.

Kiilto SR DF sirotellaan hitaasti, jatkuvasti sekoittaen viileään (+18–20 °C) puhtaaseen veteen, kunnes muodostuu tasainen massa. Valmiin massan annetaan seistä 2–3 minuuttia, jonka jälkeen sekoitetaan vielä kerran. Tasoite levitetään käsileivityksenä teräslastalla. Pintaa voidaan jälkihoitaa vesisumulla kostuttamalla.

Massaa levitettäessä tulee lämpötilan olla huoneen normaali käyttölämpötila. Vallitsevat olosuhteet, kuten huoneen, massan ja veden lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat voimakkaasti sitoutumisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksemme voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

| | |
|-----------------|---|
| ALUSTAN KOSTEUS | betoni < 90 % RH |
| KERROSVÄHVUUS | ylitasoitus 2–10 mm. osittain tasoitus 2–40 mm |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | suositus +18–20 °C, alin käyttölämpötila +5 °C |
| MAX. RAEKOKO | n. 0,5 mm |
| PINNOITUSKUIVA | ylitasoituksissa n. 4 h, osittain tasoituksissa 24 h 20 mm ja 3 vrk 40 mm asti. |
| PURISTUSLUJUUS | luokka CSIV (EN 998-1) |
| RIITTOISUUS | 1 mm kerros/m ² kuiva-ainetta painaa n. 1,5 kg |
| SEKOITUSSUHDE | 5,2–5,8 l vettä, 20 kg tasoitetta |
| TARTUNTALUJUUS | > 0,5 MPa (EN 998-1) |
| TYYPPI/SIDEAINE | Polymeeri-sementti-hiekkapohjainen jauhe |
| TYÖSKENTELYAIKA | 20–30 minuuttia (+18 °C) |
| VÄRIT | harmaa |
| PAKKAUSKOOT | 20 kg säkki |
| VARASTOINTI | avaamattomana kuivassa tilassa 6 kuukautta |



YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.