

Kiilto Pro Primer 001



Tartuntapohjuste tasoitettavan alustan ja Kiilto pumpputasoitteiden välisen tartunnan parantamiseen.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

KÄYTTÖALUE

Vesiohenteinen pohjustusaine huokoisille ja imemättömille lattiapinnoille sisätiloissa ennen Kiilto pumpputasoitteiden käyttöä.

Käyttökohteet/alustat:

Betoni, kevytbetoni, puu, keramiikka ja ruostesuojattu metalli jne. Ohennusohjeet taulukossa.

KÄYTTÖOHJE

Poista alustasta sementtiliima, pöly, irtonainen lika ja rasva. Tarvittaessa tee koneellinen hionta/jyrsintä. Levitä pohjustusaine ohueksi tasaiseksi kerrokseksi lattiapinnalle pehmeällä harjalla/telalla ja varmista, ettei lammikoita muodostu. Levitä pohjuste 1–48 tuntia ennen tasoitusta ja anna kuivua hyvin ennen tasoitteen levittämistä. Pohjuste ei saa kuivua yli 72 tuntia, sillä rakennuspöly ja muut epäpuhtaudet voivat tarttuvat pohjusteeseen ja heikentää tasoitteen kiinnittymistä. Huom. jos Kiilto Primer 001 levitetään suurille pinnoille ns. pohjustepumpulla, on pohjuste sen jälkeen aina välittömästi työstettävä harjalla/telalla hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

1 litra pohjustetta, jota on ohennettu asianmukaisesti (pohjuste + vesi), riittää

| Alusta | Ohennus (pohjuste : vesi) | Riittoisuus |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Betoni | 1:3 | n. 10 m ² |
| Erittäin huokoinen betoni | 1:5 (1.krs), 1:3 (2.krs) | n. 5 m ² |
| Kevytbetoni | 1:5 (1.krs), 1:3 (2.krs) | n. 5 m ² |
| Lattialastulevy/-kipsilevy | 5:1 | n. 5 m ² |
| Lautalattia | 5:1 | n. 5 m ² |
| Kivi, klinkkeri, tiiviit alustat | 1:1 | n. 7 m ² |
| Vanha tasoite | 1:3 | n. 10 m ² |
| Vasta levitetty tasoite | 1:5 | n. 10 m ² |
| Ruostesuojattu metalli | ohentamattomana | 3-5 m ² |

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn

| LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT | M1 |
|------------------------------|---|
| PAKKASENKESTÄVYYS | Jäätävää |
| RIITTOISUUS | 1L pohjustetta riittää n. 5-10 m ² riippuen ohennussuhteesta ja alustasta. |
| SEKOITUSSUHDE | Kts. taulukko |
| TIHEYS/OMINAISPAINO | n. 1 |
| VÄRIT | Valkoinen |
| PAKKAUSKOOT | 25 L |
| VARASTOINTI | Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi |



suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.