

Kiilto PrimerOne



Nopeasti kuivuva, tartuntapohjuste Kiilto vedeneristeiden tartunnan parantamiseen märkätilaan soveltuville tasoite-, betoni- ja levypinnoille. Vesiohenteinen.



KÄYTTÖALUE

Nopeasti kuivuva tartuntapohjuste vedeneristeille. Soveltuu myös Kiilto tasoitteiden alle.

KÄYTTÖOHJE

Poista alustasta sementtiliima, vanhat pintamateriaalit, hiontapöly, irtomainen lika ja rasva. Tarvittaessa suorita koneellinen jyrsintä tai hionta. Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Pohjustusaine levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi esimerkiksi telalla, harjalla tai lastalla tehokkaasti hiertäen. Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen vedeneristeen levittämistä. Ennen työn aloittamista tutustu Kiilto vedeneristeiden menetelmäoppaaseen.

Käyttö tasoitteiden alla:

- Betoni- ja sementtipohjainen tasoite (ohennus: 1 osa pohjustusainetta/4 osaa vettä)
- Lattiat, joissa on vanhoja liimajäänteitä, kuten keinohartsi- ja bitumiliima (ei ohenneta)
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat (ei ohenneta)
- Levylattiat, kuten lastulevy, kipsikartonkilevy jne. (ei ohenneta).
- Imemättömät alustat, esim. maali ja klinkkeri (ei ohenneta).

Betoni ja tasoitealustat voidaan tasoittaa heti pohjatuksen jälkeen, levypintojen, imemättömien sekä vanhoja liimajäänteitä sisältävien alustojen pohjatuksen annetaan kuivua ennen tasoittamista. Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat voimakkaasti kuivumiseen. Tasoittaminen tulee tehdä viimeistään vuorokauden kuluttua pohjustamisesta.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

KOVETTUMISNOPEUS	30 min (olosuhteista riippuen)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 10 - 25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
pH	n. 8
RIITTOISUUS	Ohentamattomana 1 litralla tekee noin 8 m ²
SEKOITUSSUHDE	Vedeneristeiden alla joko ohentamattomana tai ohennettuna 1:1. Ohentaminen pidentää pohjusteen kuivumisaikaa. Tasoitteiden alla: - Betoni- ja sementtipohjainen tasoite (ohennus: 1 osa pohjustusainetta/4 osaa vettä) - Lattiat, joissa on vanhoja liimajäänteitä, kuten keinohartsi- ja bitumiliima (ei ohenneta) - Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi- ja puualustat (ei ohenneta) - Levylattiat, kuten lastulevy, kipsikartonkilevy jne. (ei ohenneta). - Imemättömät alustat, esim. maali ja klinkkeri (ei ohenneta).
TIIEYS/OMINAISPAINO	n. 1
VÄRIT	Keltainen
PAKKAUSKOOT	1l, 3l ja 10l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi



YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.