

# Kiilto Extra Lattia- ja seinäliima



Erittäin hyvä alkutartunta ja pitkä tarraliimausaika. Soveltuu muovimattojen ja -laattojen, tekstiilipäällysteiden kiinnittämiseen. 2-etyyliheksanolivapaa. Myös kosteisiin sisätiloihin.



- hyvä alkutartunta, pitkä tarraliimausaika
- vesiohenteinen
- 2-etyyliheksanolivapaa

## KÄYTTÖALUE

Akryylidispersioliima PVC-mattojen ja -laattojen, sileiden ja kennopohjaisten PVC- tai kumivahtoalustaisten tekstiilimattojen, neulahuopamattojen sekä raskaiden, yli 0,6 mm:n PVC -seinäpäällysteiden kiinnityksiin imukykyisille ja tiiviille alustoille. Kiilto Extra soveltuu kiinnityksiin, joissa vaaditaan hyvää alkutarttuvuutta ja pitkää työskentelyaikaa. Soveltuu lattialämmityskohteisiin. Täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen.

## KÄYTTÖOHJE


Kiinnitysalueen on oltava kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja rasvasta. Suosittelemme betonialustan tasoittamista Kiillon matala-alkalisella päällysteen alustaksi soveltuvalla lattiatasotteella. Matala-alkalinen tasoite pienentää riskiä, että liallinen alkalinen kosteus aiheuttaisi vaurioita päällysteeseen tai liimaan. Tasoita myös levylattioiden saumat ja esikäsittele levypinnat tarvittaessa.

Sekoita liima tarvittaessa ennen käyttöä ja levitä hienohampaisella lastalla tai telalla. Liimaa normaalisti ns. märkäliimauksena, jolloin päällyste painetaan välittömästi alustaan ja hierotaan huolellisesti kiinni. Jos päällyste on jäykkää tai siihen joudutaan rakenteista johtuen tekemään taivutuksia, anna liiman ilmottua 10–20 min ennen kiinnipainamista. Täysin imemättömille pinnoille tiivistä päällystettyä kiinnitettäessä anna liiman ilmoittua levityksen jälkeen jopa 60 min ennen päällysteen asennusta tai hierrä vuota kevyesti tuoreeseen liimaan, nosta ylös ja anna tuulettua 20–30 min, jonka jälkeen hierrä huolellisesti kiinni. Poista liimatahrat tuoreena vedellä. Kuivunut liima voidaan poistaa voimakkaasti emäksisellä pesuaineella tai ksyleenillä. Huomioi myös päällystevalmistajan ohjeet asennuksesta.

Täysin kuivuneen liimapinnan tarttuvuutta voidaan parantaa lämmittämällä päällystettyä ja liimakalvoa kuumailmapuhaltajalla, minkä jälkeen päällyste hierotaan välittömästi kiinni (esim. märkätiloissa ja WC:ssä seinälle nostot). Poista liimatahrat tuoreeltaan kostealla rievulla tai sienellä. Kuivunut liima poistetaan ksyleenillä.

## HAMMASLASTAT

|                     |   |
|---------------------|---|
| ALUSTAN KOSTEUS     | betoni: max 3,5 p-% tai 85 % RH<br>puu: 8–12 %  |
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA     | +18–25 °C   |
| RIITTOISUUS         | 4–6 m <sup>2</sup> /l   |
| TIHEYS/OMINAISPAINO | n. 1,2 kg/l   |
| TYYPPI/SIDEAINE     | Akrylaattisekapolymeeri   |
| TYÖSKENTELYAIKA     | märkäliimaus: 0–20 min<br>myöhäinen märkäliimaus: 10–30 min<br>tarraliimaus: 30–60 min                    |
| PAKKAUSKOOT         | 1 l, 3 l, 10 l ja 15 l  |
| VARASTOINTI         | Avaamattomana yli +1°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. |



### LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

### YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.