

Kiilto 96 Polar

Pakkasenkestävä puuliima



PVAC-perustainen yleisliima laminaattilattioiden ja lautaparkettien ponttiliimauksiin sekä kalusteasennuksiin ym. puun ja vanerin liimauksiin. Liima säilyy käyttökelpoisena -40 °C asti. Kosteudenkestoluokka D2.



- pakkasenkestävä, säilyy käyttökelpoisena jopa -40 °C asti
- yleisliima ponttiliimauksiin ja kalusteasennuksiin

KÄYTTÖALUE

Kiilto 96 Polar on pakkasenkestävä PVAc-puuliimaliima laminaattilattioiden ja lautaparkettien ponttiliimauksiin, kalusteasennuksiin ja itsekoottavien huonekalujen kasaukseen. * läpikuultavan vaalea liimasauma * liiman juoksevuus sopiva laminaattipontille * ei pakkasarkaa * sekä lastulevy- että MDF- ja HDF-levyrunkoisille laminaattilattioille * kosteudenkestoluokka D2

KÄYTTÖOHJE

Huomioi lattialaminaatin ja lautaparketin valmistajan antamat materiaalin varastointia ja asennusta sekä aluslattiaa ja sen kosteutta koskevat ohjeet. Muista välysten mitoitus kiinteisiin rakenteisiin asennuksen yhteydessä. Leikkaa liimapullon nokka ponttiin sopivaksi, levitä Kiilto 96 Polar -liimaa runsaasti naaraspontin uraan koko pituudelta sekä pitkällä- että päätyisivulla. Naputtele lauta heti paikoilleen lyöntikapulalla tai raudalla. Etene lauta laudalta ja tee läpiviennit ja kolot asennusohjeen mukaan. Pyyhi saumasta tai pontista pursunut liima tuoreena pois puhtaalla kostealla rievulla. Anna ponttiliimauksen kuivua vähintään 12 tuntia ennen lattian käyttöönottoa ja väliskiilojen poistoa. Tilan, materiaalin ja liiman lämpötila +18...+20°C Puun kosteus 8...12 % Ilman kosteus 50% SK

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

ILMAN KOSTEUS	50 % SK
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18...+20 °C
pH	n. 5
PUUN KOSTEUS	8...12 %
RIITTOISUUS	n. 15–20 m ² /l pontin koosta riippuen
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,0 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	PVAc -dispersio
PAKKAUSKOOT	3/4 l
VARASTOINTI	Avaamattomana 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.