

Kiilto B3

Kosteudenkestävä puuliima



PVAC-perustainen liima kosteudenkestäviin kasa- ja kokoonpanoliimauksiin sekä lautaparketin ja laminaattilattioiden ponttiliimauksiin. Ei sovellu jatkuvasti vedessä oleviin liimauksiin (esim. veneen ulkoliimaukset). Kosteudenkestoluokka D3.



LEED



- kosteudenkestävä yleisliima kasa- ja kokoonpanoliimauksiin
- kosteudenkestoluokka D3

KÄYTTÖALUE

Kiilto B3 on vesiohenteinen yksikomponenttinen kosteudenkestävä puuliima, joka soveltuu esimerkiksi lautaparketti- ja laminaattilattioiden ponttiliimauksiin, ikkuna ja oviiliimauksiin ja kosteiden tilojen sisustusliimauksiin. D3-vedenkestonsa ansiosta Kiilto B3-liima voidaan käyttää sisällä- ja ulkona, toistuvasti lyhytaikaisesti vesikosketukseen joutuissa kohteissa. Kiilto B3-liima ei sovellu jatkuvasti vedessä oleviin rakenteisiin (esim. veneet).

D3-vedenkestonsa ansiosta Kiilto B3-liima voidaan käyttää sisällä- ja ulkona, toistuvasti lyhytaikaisesti vesikosketukseen joutuissa kohteissa.

KÄYTTÖOHJE

Liima on sellaisenaan käyttövalmista, mutta siihen voidaan tarvittaessa lisätä enintään 3% vettä, jonka jälkeen sekoitettava hyvin. Liima levitetään yksipuolisesti tasaisena kerroksena. Osat liitetään yhteen ja puristetaan. Puristus aika on riippuvainen saumasovituksista ja työskentelyolosuhteista.

Liimatahrat poistetaan tuoreena vedellä. Kuivuneet liimatahrat voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Lopullinen kosteuden- ja lämmönkesto saavutetaan n. viikon kuluessa. Liimasauma on kuivuttuaan läpikuultava.

Liiman happamuus voi aiheuttaa joidenkin puulajien kanssa liimasauman värjäytymistä. Jos liima on kosketuksissa rautaan, se saattaa aiheuttaa myös värimuutoksia liimasaumassa.

Liiman avoin aika riippuu käytetystä liimamäärästä seuraavasti (mänty 12 % puun kosteus, 23 °C, 50 % ilman suhteellinen kosteus):

Liimamäärä (g/m ²)	Avoin aika (minuuttia)
120	5
150	10

ALIN	+4 °C
LIIMAN LEVITYSMÄÄRÄ	120 - 150 g/m ²
pH	2.8
PURISTUSAIKA	18 min. (Mänty, puun kosteus 12 %, lämpötila 20 °C, 50 % RH)
PURISTUSPAINE	0,5 N/mm ²
PUUN KOSTEUS	6 - 15 %
RIITTOISUUS	Lautaparketin ponttiliimaus n. 15 m ² /l Laminaattilattian ponttiliimaus 15-20 m ² /l
TYYPPI/SIDEAINE	Reaktiivinen PVAc-dispersio
VISKOSITEETTI	12000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)
VÄRIT	Valkoinen, kuivuttuaan läpikuultava
PAKKAUSKOOT	1/3 l, 3/4 l, 3 l, 10 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C 12 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

**LISÄTIETOJA**

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.