

Kiilto KeraSeal Saumaliima



Vesitiivis ja kosteuskovettava 1-komponenttiliima saumojen, läpivientivahvikkeiden, kulmavahvikkeiden ja KeraSafe Kaivolaipan liimaamiseen KeraSafe+ Vedeneristysjärjestelmässä.



KÄYTTÖALUE

Yksikomponenttinen liima- ja tiivistysaine KeraSafe-vedeneristeen limi- ja lattiakaivosaumoihin.

KÄYTTÖOHJE

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä ja tasainen sekä puhdas pölystä ja rasvasta. Levitä sopiva määrä KeraSealia KeraSafen pinnalle vaahdotuovitelalla, lastalla tai siveltimellä niin, että molemmat pinnat kostuvat kunnolla. Paina pinnat vastakkain ja purista kaikki ilma ulos. Erityisesti kuivissa olosuhteissa tai laajojen pintojen ollessa kyseessä, esim. Kerakaivolaippa, sumuta vettä toiseen liimattavista pinnoista kovettumisen nopeuttamiseksi. Tuoreet liimatahrat poistetaan kankaalla, kuivunut liima voidaan poistaa vain mekaanisesti.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

| | |
|---------------------|--|
| KÄYTTÖLÄMPÖTILA | +18 ... 20 °C |
| KÄYTTÖOLOSUHTEET | Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila +18 ... 20 °C. Alin kiinnityslämpötila +5 °C. |
| PAKKASENKESTÄVYYS | Ei jäätyvää |
| RIITTOISUUS | n. 30 jm / 0,75 l, 1 litra per 4 m ² |
| TIHEYS/OMINAISPAINO | n. 1 kg/l |
| TYYPPI/SIDEAINE | Silyylimodifioitu polymeeri |
| TYÖSKENTELYAIKA | n. 45-60 min |
| PAKKAUSKOOT | 0,75 litran muoviasia |
| VARASTOINTI | Avaamattomana (+10 - +25) °C lämpötilassa 6 kuukautta. Avattu pakkaus tulee säilyttää ylösalaisin. |