

Knauf Betokontakt (tartunta-aine)

Yleistä

Knauf Betokontakt soveltuu tiiviiden ja imemättömien, sisäpuolisten alustojen esikäsitteilyyn ennen rappausta. Betokontaktia voidaan käyttää myös rapattavien kipsilevyjen pohjusteena.

Käyttö

Knauf Betokontakt -tartunta-ainetta käytetään laimentamattomana ja se levitetään alustalle maalaustelalla tai pensselillä. Levitys ruiskuttamalla on mahdollista, kun lisätään pieni määrä vettä. Menekki on noin 250 g/m². Työskentelylämpötilan on oltava yli + 5°C. Alustan tulee olla kuiva ja puhdas roskista eikä pinta saa olla jäänyt. Betokontaktia tulee sekoittaa aina silloin tällöin, jotta kvartsihiekkä ei sakkaudu astian pohjalle.

Puhdistus

Työvälineet ja pintaroiskeet puhdistetaan vedellä välittömästi työn päätyttyä. Kovettuneet/kuivuneet roiskeet voidaan yleensä poistaa asetonilla tai vastaavalla liuotainaineella.

Jälkityö

Pinta on valmis rapattavaksi kun Betokontakt -pohjuste on täysin kuivunut eikä ole enää liimamainen (vähintään 24 tuntia).

