

Käyttökohteet

Kevytsora- ja betoniharkkojen sekä tiilien muuraukseen talviolosuhteissa.

Työolosuhteet

Muuraustyö suoritettava lämpötila-alueella -15...+5°C astetta. Harkot eivät saa olla lumisia tai jäisiä.

Sekoitus

Laastijauhe sekoitetaan porakonevispilällä tai betonimyllyssä 12-14 %:iin puhdasta vettä kuiva-aineen painosta. Laastijauhe lisätään puhtaassa sekoitusastiassa olevaan puhtaaseen huoneenlämpöiseen veteen (+10...+35°C). Sekoitusaika pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä on noin 3 minuuttia, betonisekoittimessa 7-10 minuuttia. Käyttöaika vedenlisäyksestä on n. 30 min (0°C). Alle -15°C:ssa laasti jäätyy.

Kovettumisaika

Kovettumisaika riippuu sauman paksuudesta, lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.

Työvälineiden pesu ja tuotteen hävitys

Työvälineet pestään vedellä välittömästi työvaiheen päätyttyä. Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jauhe ja kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä. Paperisäkki voidaan polttaa.

Varastointi

Varastoidaan kuivassa tilassa irti maasta (lavalla) kosteudelta suojattuna. Laasti säilyy oikein varastoituna suljetussa pakkauksessa yhden vuoden.

Laadunvalvonta

Lakka Rakennustuotteet Oy:n tuotannon sisäinen laadunvalvonta täyttää sovellettavat vaatimukset, joiden toteutumisen varmentaa Kiwa Sertifiointi Oy säännöllisillä tarkastuskäynneillä.

Lakka Rakennustuotteet Oy:llä on sertifioitua ISO 9001:2015 laatujärjestelmä sekä ISO 14001:2015 ympäristöjärjestelmä.

Tekniset tiedot

Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkä
Lisäaineet	Ominaisuuksia parantavia lisäaineita
Suurin raekoko	n. 3 mm
Vedentarve (l/ 20 kg)	n. 2,4-2,8 (12-14 %)
Valmista massaa (l/20kg)	10,4-11,2
Käyttöaika vedenlisäyksestä	n. 30 min
Menekki	4-7 kg / harkko 1,2-1,8 kg/tiili
Puristuslujuus 28d (MN/m²)	8
Varastointi	12 kk valmistuspäivästä; avaamaton pakkaus, kuiva tila, irti maasta
Pakkauskoko	20 ja 1000 kg



Työsuojelu

Sisältää portlandsementtiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

HUOM!

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työväite koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työväite koskevia ohjeita on noudatettu.