



# Pystysaumabetoni PRO K-30

## Käyttökohteet

Valumaton ja pumpattava erikoislaasti betonielementtien pysty- ja vaakasaumaukseen.

## Työolosuhteet

Suosittelava alustan, betonin ja ilman lämpötila on yli +10 °C. Kylmemmässä lämpötilassa lisäaineet liukenevat hitaasti ja betoni kovettuu hitaammin.

## Alustan käsittely

Tartuntapinnan tulee olla kiinteä, puhdas ja imukykyinen. Tartuntaa heikentävät aineet (rasva, hiontapöly, sementtiliima jne.) tulee poistaa ja erittäin kuivat pinnat kostuttaa mattakosteaksi ennen betonin pumppaamista. Paras tartunta saadaan karhennetuille pinnoille. Sauman leveyden tulee olla 15 - 80 mm.

## Sekoitus

Pystysaumabetoni lapioidaan säkistä ruuvisekoittajalle tai betonisekoittimelle. Laastiin lisätään 15-16 % puhdasta vettä kuiva-ainekiloa kohti. Liika vesi heikentää betonin lujuutta ja voi aiheuttaa laastin valumista saumoista.

Huolellisen sekoituksen jälkeen (betonisekoittajassa 3 minuuttia ja lyhyen seisotuksen jälkeen vielä pari minuuttia) massa pumpataan saumoihin ja saumat tasoitetaan tarvittaessa teräslastalla. Mikäli sauma on molemmilta puolilta avoin, voidaan käyttää tukelautaa apuna. Tukelauta on poistettava ennen kuin laasti on kovettunut liikaa.

## Työn suoritus

Pumppaus on tehtävä huolellisesti. Koloja ja rakoja ei saa jäädä, jotta rakenne toimii kunnolla. Ruuvipumpun teho voi olla esimerkiksi 5,5 tai 7,5 kW. Letkun pituus on yleensä alle 40 metriä ja sen sisähalkaisija on 32 - 38 mm. Letkun päässä käytetään teräsputken kappaletta, jonka avulla saadaan pumpattua myös ahtaampiin koloihin ja esimerkiksi raudoituksen taakse. Saumoja ei tarvitse tiivistää täryttämällä. Pinta tasoitetaan teräslastalla. Valmiita saumoja tulee pitää kosteana vähintään 3 vuorokautta pumppauksen jälkeen.

## Kovettumisaika

Kovettumisaika riippuu sauman paksuudesta, lämpötilasta, alustan ominaisuuksista ja ilmanvaihdosta.

## Työvälineiden pesu

Työvälineet pestään vedellä työvaiheen päätyttyä. Kuivunut massa poistetaan mekaanisesti. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jauhe ja kovettunut tuote voidaan hävittää rakennusjätteenä.

## Laadunvalvonta

Pystysaumabetoni on CE-merkattu korjaustuote-standardin EN 1504-3 mukaisesti ja virallisena valvojana toimii Inspecta Sertifiointi Oy. Lakan Betoni Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 9001 laatujärjestelmä sekä ISO 14001 ympäristöjärjestelmä.

## Tekniset tiedot

<b>Sideaine</b>	Sementti
<b>Runkoaine</b>	Luonnonhiekkä
<b>Lisäaineet</b>	Ominaisuuksia parantavia lisäaineita
<b>Väri</b>	Harmaa
<b>Suurin raekoko</b>	n. 4 mm
<b>Vedentarve (l/100kg)</b>	n. 15-16
<b>Valmista massaa (l/1000kg)</b>	450-500
<b>Menekki (kg/m<sup>2</sup>/mm)</b>	2
<b>Sauman leveys mm</b>	15 - 80
<b>Käyttöaika vedenlisäyksestä</b>	n. 30 min
<b>Puristuslujuus</b>	K 30
<b>Lujuusluokka</b>	C30/37
<b>Rasitusluokat</b>	XF2, XC4, XS1, XD2, XA1 (50 vuoden suunniteltu käyttöikä) ja XF1, XC3, XS1, XD2, XA1 100v.
<b>Varastointi</b>	12 kk valmistuspäivästä; suljettu pakkaus, kuiva tila, irti maasta
<b>Pakkauskoko</b>	1000 kg



## Työsuojelu

Sisältää portlandsementtiä. Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Estettävä pölyn muodostuminen ja leviäminen tai käytettävä hengityssuojainta. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin

## HUOM!

Tämä on yhteenveto tuotteen ominaisuuksista, ei täydellinen työselitys. Työselitykseen ja muihin työvaihetta koskeviin ohjeisiin on tutustuttava huolellisesti ennen työn aloittamista. Käyttäjän on tarvittaessa osoitettava, että työvaiheita koskevia ohjeita on noudatettu.