



Käyttökohteet

- ☒ Seinä
- ☒ Lattia
- ☒ Märkätila
- ☐ Teollisuuskeittiöt
- ☐ Elintarviketeollisuus
- ☐ Uima-allas
- ☐ Ulkoportaat, kellari
- ☐ Parvekkeet, terassit
- ☒ Sisätila
- ☐ Ulkotila

Alusta

- ☒ Betonielementti
- ☒ Kevytbetonielementti
- ☒ Kevytbetoniharko
- ☒ Rapattu tiilimuuraus
- ☒ Kipsirappaus/-täyte
- ☒ Kipsilevy
- ☒ Puulevy

4400 multicoat

Erittäin joustava, viskoosinen neste märkätilojen vedeneristykseen.



- Yksikomponenttinen, valmis käytettäväksi
- Riittoisa
- Joustava
- Sopii käytettäväksi tuoreella betonilla (RH ≤ 90%)
- Helppokäyttöinen

4400 multicoat on hyvin joustava vedeneriste kaikille seinä- ja lattiapinnoille. Nurkkasaumojen, läpivientien, saumojen ja vastaavien kohtien yhdistämiseksi ja tiivistämiseksi tulee käyttää mira safe coat -kangasta, nurkkanauhoja ja erikokoisia läpivientimansetteja.

Polymeeripohjainen vedeneriste mira 4400 multicoat on käyttövalmis. Vedeneristettä on erittäin helppo levittää ja työstää.

4400 multicoat on saatavilla 2kg, 6kg ja 15kg muoviastioissa.

Tuotekuvaus

Erittäin joustava, polymeeripohjainen vedeneriste. Tuote on käyttövalmis. Tuotetta ei saa laimentaa. mira 4400 multicoat on helppokäyttöinen.

Tekniset tiedot

Tiheys	1,4 kg/l
Kuivumisaika 18 °C	
Toisen kerroksen asennus	1–2 h
Laatoitus	6–12 h
Ihanteellinen työskentelylämpötila	10–25 °C
Kulutus	min 1,0 kg/m ²

Käyttöalueet

4400 multicoat sopii vedeneristysten tekemiseen kaikille seinä- ja lattiapinnoille. Nurkkasaumojen, läpivientien, saumojen ja vastaavien kohtien yhdistämiseksi on käytettävä safe coat -kangasta, nurkkanauhuja ja läpivientimansetteja. 4400 multicoat ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa eikä vastaavissa jatkuvasti vedenpinnan alapuolella olevissa paikoissa.

Alusta

4400 multicoat soveltuu käytettäväksi vedeneristeinä betonille, kevytbetonille, kosteudenkestävälle tasoitteelle, kipsikartonki- ja puulevyille, kipsirappaukselle ja tasoitteelle. 4400 multicoat sopii käytettäväksi myös nuorelle betonille. Jos et ole varma alustan soveltuvuudesta, kysy neuvoa tuotteiden myyjältä.

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla tukeva ja kiinteä. Alusta tulee olla luja, kiinteä ja kuiva sekä puhdas liasta, öljystä, rasvasta ja sementtiliimasta. Imevät alustat kannattaa käsitellä etukäteen mira 4180 primer -pohjustusaineella.

Valmistelu

4400 multicoatia ei yleensä sekoiteta. 4400 multicoat on tiksotrooppinen ja menettää koostumuksensa sekoittamalla. Jos seosta on tarpeen sekoittaa, se on tehtävä varovasti. Tämän jälkeen seoksen tulee antaa olla hetki, kunnes saavutetaan normaali koostumus

ennen levittämistä. Voimakkaalla sekoituksella on vaarana, että seokseen muodostuu ilmakuplia jotka voivat aiheuttaa reikiä vedeneristyskerrokseen.

Käyttö

Kiinnitä 4400 multicoatilla nurkkanauhat, kulmakappaleet ja läpivientimansetit sekä levitä ensimmäinen kerros vedeneristettä. Sen jälkeen kata kaikki pinnat yhtenäisellä mira 4400 multicoat -kerroksella. Noin kahden tunnin kuluttua kun pinta on kuiva, voidaan toinen mira 4400 multicoat kerros levittää. Vedeneriste levitetään alustaan siveltimellä tai telalla, toinen kerros suositellaan levitettäväksi pintaan ensimmäiseen kerrokseen nähden poikkisuuntaisesti. Varmista, että koko pinta on katettu tasaisesti vedeneristeellä. Lattioissa voidaan kahden kerroksen välissä käyttää safe coat -vahvistuskangasta, joka takaa yhtenäisen kerrospaksuuden sekä parantaa halkeamien silloitusta. Tämä myös mahdollistaa vedeneristystyön valmistumisen yhdellä asennuskerralla. Seuraava työvaihe voidaan aloittaa 6–12 tunnin kuluttua. Laatoitettaessa tulee noudattaa miran laatoitusohjetta.

Turvamääräykset

Tuote ei sisällä vaarallisia aineita eikä se tarvitse varoitusmerkintää. Tarkemmat tiedot löydät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus

mira 4400 multicoat on saatavilla 2 kg, 6 kg ja 15 kg muoviasiioissa.

Varastointi ja kuljetus

Kuljetus ja säilytys kylmältä suojattuna. Varastointi yli 20 °C lämpötilassa saattaa aiheuttaa tuotteen pinnan kuivumista. Säilyvyysaika avaamattomassa pakkauksessa vähintään 1 vuosi valmistuspäivämäärästä.

Myynti

mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa sekä keraamisten laattojen liikkeissä kautta maan.