



6975 betomix flow

Sementtipohjainen polymeerivahvistettu siliävä lattiatasoite sisä- ja ulkokäyttöön kuiva- ja märkätiloissa.

- Sementtipohjainen, helposti siliävä, nopeasti kovettuva
- Valmis jatkokäsittelyä varten 3-6 tunnin kuluttua
- Ulkotilat, terassit yms.

Veden ja pakkasenkestävä siliävä lattiatasoite autotallien, terassien yms. lattioiden rakentamiseen. Soveltuu lattialämmityksen asentamiseen, kallistuksien tekemiseen sekä onkaloiden paikkaamiseen. 6975 betomix flow on saatavilla 20 kg pakkauksissa.



Käyttöalueet

- Lattia
- Märkätila
- Sisätilat
- Ulkotilat

Alustat

- Betoni

Kerrosvahvuus

- 5-80 mm



Tuotekuvaus

Sementtipohjainen polymeerivahvistettu matalaviskoosinen veden- ja pakkasenkestävä lattiatasoite.

Tekniset tiedot

Tuote ominaisuudet. EN 13813:	CT C30 F8
Työskentelyaika:	noin 30 min.
Kovettuminen / 18°C kevyt kävely / viimeistely:	3-6 h
Min. työskentelylämpötila:	6°C
Suositeltu työskentelylämpötila:	10-20°C
Kulutus:	2,1 kg/m ² /mm

Käyttökohteet

Autotallien lattiat, terassit, lämmitysjärjestelmien asennus, kallistuksien rakentaminen, onkaloiden ja reikien paikkaus yms. kuiva- ja märkätiloissa sisällä ja ulkona.

Alustat

6975 betomix flow soveltuu betonialustoille, ja sillä voidaan tehdä kelluvia lattioita (35-80mm) kiinteille alustoille sekä lämpöeristyksien päälle kun käytetään teräsverkkoa vahvistuksena.

Alustan esikäsittely

Alustan tulee olla luja, kiinteä, stabiili sekä puhdas pölystä, rasvasta ja sementtiliimasta. Kaikki sementtiliimat ja pinnan heikot osat pitää poistaa sekä pöly imuroida. Rasva, öljy yms. puhdistetaan mira 7110 base cleaner puhdistusaineella, korkeapainepesulla tai muulla vastaavalla tehokkaalla tavalla.

Primer

Imevät, sementtipohjaiset alustat primeroidaan 1 osalla mira 4180 primeria sekoitettuna 3 osaan vettä. Primer työstetään alustaan voimakkaasti harjaamalla.

Käyttöohjeet

20 kg jauhetta sekoitetaan 2,2–2,6 litraan puhdasta vettä siten että muodostuu tasainen massa. Käytä lämmintä vettä ja jauhetta. Massa on käytettävä 30 min kuluessa sekoituksesta 10-18°C lämpötilassa. Välittömästi sekoituksen jälkeen työstä massa huolellisesti alustaan. Levitys ja tiivistäminen tulee tehdä huolellisesti siten että muodostuu tasainen pinta. Kun massa alkaa jäykistyä, tasoita pinta teräslastalla. Pinta on valmis kevyeen kulutukseen tai jatkokäsittelyyn 3-6 tunnin kuluessa. Tuore massa tulee suojata liian nopealta kuivumiselta kovettumisen aikana. Ulkotiloissa suojaa tuore 6975 betomix massan pinta kovettumisen ja kuivumisen ajaksi.

Käyttöturvallisuus

MALkode 00-4 (1993) PR nr. 2213991 Tuote sisältää sementtiä, joten asennuksessa on noudatettava sementtikäsittelyn yhteydessä käytettäviä turvallisuusvaatimuksia. On taattu että sementti sisältää < 0,0002% kuudenarvoista kromia tuotteen koko varastointiajan, jonka jälkeen riski kromiallergiaan kasvaa. Katso lisää käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus

20 kg muovivahvistettu paperisäkki.

Varastointi ja kuljetus

Varastointi ja kuljetus viileässä. Tuote säilyttää tekniset ominaisuutensa avaamattomassa paketissa vähintään 6 kuukautta.

Myynti

mira tuotteet ovat saatavilla rakennustarvikekaupoissa ja keraamisten laattojen erikoisliikkeissä ympäri maan.