

Redisit

Korroosionsuoja- ja tartuntalaasti

TUOTEKUVAUS

Redisit on sementtipohjainen laasti, joka sisältää korroosionsuoja-aineita sekä lisäaineita tarttuvuuden ja työstettävyyden parantamiseksi.

Redisit on notkeaa ja helposti levitettävää.

KÄYTTÖKOHEET

Redisit-laastia käytetään korroosionsuojapinnoina raudoitusteräksille, sekä tartuntalaastina vanhan ja uuden betonin/laastin välillä.

TYÖSELITYS

Esityöt teräkselle

Teräspinnat puhdistetaan ruosteesta (luokkaan SA 2 – 2,5) esim. hiekkapuhaltamalla.

Esityöt betonipinnoille

Betonipinnat puhdistetaan kauttaaltaan ja irtonainen aines poistetaan. Imevät pinnat esikastellaan.

Sekoitus

Redisit-laastiin lisätään vain vesi. Kaada oikea määrä vettä sopivaan sekoittajaan/astiaan ja lisää jauhe veden sekaan koko ajan sekoittaen. Sekoita vesi ja jauhe tasalaatuisiksi massaksi. Käytä sekoittamiseen esim. automaattisekoitinta tai porakonevispilää. Jos laasti on liian jäykkää lisää vettä 2:n desilitraan asti. Anna laastin vetäytyä 3-4 minuuttia ja sekoita uudelleen. Laasti on nyt käyttövalmista.

Levitys

Levitä **Redisit** pensselillä tai ruiskulla. Käytettäessä **Redisit**-laastia tartuntasiltana on tärkeää levittää laastit ”märkää märeille”, eli korjauslaasti **Redisitin** päälle ennen kuin **Redisit** on ehtinyt kuivua. Ilman lämpötilan tulee olla yli +5°C eikä milloinkaan alle +2°C ensimmäisen 2 vuorokauden aikana levityksestä. Alustan lämpötilan tulee olla yli +5°C.

Valmistaja:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com

SUOJAUSTOIMENPITEET

Terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskeissa asioissa katso erillinen käyttöturvatieote.

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa.

Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta.

Kaikki toimitukset Mapeilta ovat tehty myynti- ja toimitusehtojen mukaan ja nämä ehdot on hyväksytty tilausta tehtäessä.

TEKNISET TIEDOT

Tuotteen ominaisuudet:

Tartunta: 2,0 – 2,4 N/mm² 7 vrk
Pakkaus: **Redisit** on saatavana 4 kg astiassa ja 20 kg säkki

Käyttötiedot:

Vesimäärä: 1,6-1,8 litraa 4 kg astiaa kohti
8,0-9,0 litraa 20 kg säkki kohti
Materiaalimenekki: Noin 1,3 kg laastia litraan valmista massaa
Käytettävyyaika 20°C: Noin 2 h
Ominaispaino: 1,8 kg/dm³
Varastointi: Varastoituna kosteudelta suojattuna tiiviissä pakkauksessa tuotteen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina vähintään 6 kk



Maahantuojat:

Laattapiste Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
Puhelin 09-878 031, Telefax: 09-890 832
laattapiste@laattapiste.fi
www.laattapiste.fi/ammattilaiset

