



Päiväys: 5.1.2017

Casco Akryl Basic

Yksikomponenttinen akryylimassa kuiviin sisätiloihin.
Vähäliikkeisten saumojen, halkeamien ja kolojen tiivistämiseen sekä tasoittamiseen

- **Tarttuu hyvin puhtaisiin, lujiin ja huokosiin pintoihin, kuten betoni, laasti, tiili, kipsilevy ja käsittelemätön puu. Ei suositella lasi- tai metallipinnoille**
- **Tuote on vesiohenteisena helposti työstettävissä**
- **Ei sovellu asfaltti- ja bitumipinnoille**
- **Päällemaalattavissa**
- **Hajuton**

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Akryylidispersio
Väri:	Valkoinen
Ominaispaino:	n. 1610 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 80%
Työskentelylämpötila:	+5°C - +40°C
Nahoittumisaika:	n. 25 - 30 min (+23 °C, 50 % RH)
Varastointi:	Säilyy avaamattomassa pakkauksessa vähintään 2 vuotta. Varastoitava kuivassa lämpimässä tilassa +5°C - +25°C. Suojeltava jäätymiseltä
Pakkauskoko:	300 ml, 600 ml

KÄYTTÖOHJEET:

Alusta:

Saumattavien saumapintojen tulee olla puhtaat, kiinteät, pölyttömät ja rasvattomat. Pinnan ollessa huokoinen, se tulee pohjustaa Akryl Basicin ja veden seoksella suhteessa 1:2 tai Casco Pohjusteella 3698 suhteessa 1 osa pohjustetta ja 3 osaa vettä. Annetaan pintojen kuivua täysin ennen saumaustyötä. Puunsuojalla käsitellyn puun tulee kuivua vähintään 2 viikkoa ennen saumausta.

Saumaustyö:

1. Leikkaa patruuna auki ja leikkaa patruunaan kierrettävä annostelukärki haluttuun leveyteen. Annostelukärki leikataan hieman kapeammaksi, kuin haluttu saumaussmassapalon leveys.
2. Annostele saumaussmassaa patruunapuristimella saumaan niin, että se tarttuu hyvin saumapintoihin. Tasoita saumapinta tarvittaessa veteen kostutetulla puutikulla / sormella. Älä käytä saippuavettä.
3. Saumapinta nahoittuu n. 30 min kuluttua. Lopullinen kovettuminen tapahtuu 1 vrk:n - viikon kuluttua riippuen saumattavasta pinnasta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.
4. Ylimääräinen saumaussmassa poistetaan vedellä viereisistä pinnoista ja työkaluista. Kuivunut saumamassa poistetaan mekaanisesti.



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Työskenneltäessä saumausmassojen kanssa on huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Jos saumausmassaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos saumausmassaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräily pisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi
