

TUOTETIETOESITE

Casco[®] CementRapid

ERITTÄIN NOPEASTI KOVETTUVA, SEMENTTIPOHJAINEN TÄYTTÖMASSA PIENIIN KORJAUKSIIN KUTEN KOLOJEN PAIKKAUKSIIN, TULIPESIIN JA KANNAKKEIDEN KIINNITYKSIIN SEINIIN JA KATTOON.

TUOTEKUVAUS

Erittäin nopeasti kovettava, sementtipohjainen täyttömassa pieniin korjauksiin, tulipesiin ja kannakkeiden kiinnityksiin seinissä ja katoissa. Lämmönkestävä jonka ansiosta soveltuu erittäin hyvin juuri tulipesien korjauksiin. Hyvä tarttuvuus useimpiin alustoihin kuten: betoniin, rappaukseen, kevytbetoniin, tiileen, jne.

KÄYTTÖ

Pienet korjaukset
Korjaukset tulisijoissa
Kannakkeiden kiinnityksiin seinissä ja katoissa
Lämmönkestävä

LUONTEENOMAISTA / EDUT

Nopeasti kovettava sementti.
Lämmönkestävä +1 000°C saakka.
Korkea vetolujuus.
Pakkasenkestävä.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Sementti
Pakkaus	2 kg
Olomuoto / Väri	Tummanharmaa
Käyttöikä	18 kk
Varastointiolosuhteet	Varastointi kuivassa ja viileässä, ei saa altistua pakkaselle.
Tiheys	noin 1,7 kg/m ³

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitusuhde	Sekoita 3 osaa jauhetta 1 osaan vettä, tai 1 kg jauhetta 2.5 dl kylmää vettä.
Menekki	Noin. 1.5 kg/m ² /mm
Astia-aika	Noin. 10 min. +18°C
Kuivumisaika	Noin. 30 minuuttia 18°C.

TYÖSTÖ OHJEET

ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Alustan esikäsittele.
Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas. Poista kaikki ir-

toava aines mekaanisesti. Kostuta alusta aina vedellä ennen sekoitetun korjausmassan levittämistä.

SEKOITUS

Casco Cement Rapid kovettuu erittäin nopeasti. Älä sekoita suurempaa määrää kuin mitä ehdit käyttää 2 - 3

min. aikana. Sekoita 3 osaa Cement Rapid jauhetta 1 osaa kylmää, puhdasta vettä.

Älä koskaan sekoita Cement rapid tuotetta lämpimään veteen. Sekoita Cement Rapid homegeeniseksi, tasaiseksi massaksi – mieluiten käyttäen koneellista sekoitusta.

TYÖSTÖ

Korjaaminen ja täyttäminen

Käytä kapeaa teräslastaa levittääksesi sekoitetun massan. Tämän jälkeen tasoita massa leveämmällä teräslastalla kuin vahingoittunut alue. Pinta voidaan hioa kun korjausmassa on kuivunut.

Tulisijojen korjaus ja paikkaaminen

Casco Cement rapid on lämmönkestävä tuote, joka soveltuu erittäin hyvin kohteisiin joissa lämpötila saattaa nousta aina +1 000°C asti.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.