



Päiväys: 4.1.2017

## Casco ExpressLim Pikaliimapullo

Syanoakrylaattiliima huokoisten ja tiiviiden materiaalien liimaamiseen.  
Pienten esineiden liimaamiseen esim. metalli, kivi, posliini, keramiikka, kumi, kovamuovi, puu, korkki, nahka jne.  
Liimasauman ei tulisi olla yli 0,2 mm paksu  
Syanoakrylaattiliimat eivät muodosta pysyvästi pitävää liimasaumaa lasipintaa vasten.

- **Erittäin vahva pikaliima**
- **Kovettuu muutamassa sekunnissa**
- **Liiman annostelu on helppoa – pullossa on sivellin**
- **Ei liimaa rasvaisia muoveja kuten polyeteeni ja -propeeni**

### TEKNISET TIEDOT:

<b>Koostumus:</b>	Etyylisyanoakrylaatti
<b>Väri:</b>	Läpikuultava juokseva neste
<b>Ominaispaino:</b>	n. 1050 kg / m <sup>3</sup>
<b>Kuiva-ainepitoisuus:</b>	100 %
<b>Liute:</b>	Asetoni
<b>Paloluokitus:</b>	+ 83°C
<b>Menekki:</b>	n. 3 - 5 cm <sup>2</sup> / 1 pisara
<b>Työskentelylämpötila:</b>	Huoneenlämpötila
<b>Työskentelyaika:</b>	n. 30 sekuntia
<b>Kuivumisaika:</b>	n. 15 – 90 sekuntia materiaalista riippuen. Lopullinen kovettuminen saavutetaan n. 24 h:n kuluttua
<b>Lämmönkesto:</b>	-30°C - +100°C
<b>Kemikaalinkesto:</b>	Hyvä
<b>Varastointi:</b>	Kuivassa alle +20°C. Paras mahdollinen varastointilämpötila on +5°C. Säilyvyys vähintään 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa

**Pakkauskoko:** 5g

### KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Paras tulos saavutetaan karhentamalla liimattavat pinnat hiekkapaperilla. Poista hiontapöly ja puhdista tarvittaessa asetonilla.

1. Avaa pikaliimapakkaus kiertämällä pullonkorkkia.
2. Levitä liima ohuin kerroksin toiselle pinnalle (menekki 1 pisara / 3-5 cm<sup>2</sup>). Liian suuri määrä liimaa heikentää tulosta ja pidentää kuivumisaikaa.
3. Kappaleet puristetaan tämän jälkeen voimakkaasti yhteen 15 – 90 sekunnin ajan.
4. Aseta liimattavat kappaleet oikein, liima tarttuu heti. Lopullinen kovettuminen saavutetaan n. 1 vrk kuluttua.



## Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on aina noudatettava hyvää työhygieniaa ja luettava tarkasti pakkauksessa olevat käyttö- ja avaamisohjeet. Liimaa ei saa kosketella sormin. Huolehdi, etteivät lapset saa liimaa ulottuvilleen. Liiman tarttuessa ihoon kiinni älä irrota sitä väkivalloin. Ihokohtaa on kasteltava haaleassa vedessä kunnes liima liukenee tai pestävä asetonilla. Mikäli liima joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 min ajan. Ota yhteys lääkäriin ja näytä tuotteen etiketti tai käyttöturvallisuustiedote.

Puhdista työvälineet asetonilla välittömästi käytön jälkeen ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima liukenee asetonissa tai se voidaan poistaa mekaanisesti.

Liimatuotteita tulee käsitellä huolellisesti eikä niitä saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräily pisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kuivunut liima ja liimajäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai [www.casco.fi](http://www.casco.fi)

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

## Sertifioitu :



**Oy Sika Finland Ab**  
Kauppa- ja rakennusliimat  
Koskelontie 23C / PL 49  
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431  
[www.casco.fi](http://www.casco.fi)