



Floor Expert

Sivu 01/02  
Päiväys 15.12.2015

Korvaa UUSI



FIN

**Vähäpölyinen, nopeasti kovettuva ja hienorakeinen lattiatasoite. Soveltuu useimmille sementtipohjaisille alustoille. Pohjustusvapaa normaalin imukyvyn omaavilla sementtipohjaisilla alustoilla. Vain sisäkäyttöön.**

- Vähäpölyinen
- Erittäin hienorakeinen
- Kuivuu nopeasti kerrospaksuudesta riippumatta
- Helppo hioa
- Soveltuu lattialämmityslattioille

#### TEKNISEET TIEDOT

**Koostumus:** sementtipohjainen  
**Ominaispaino:** 1,02 kg/littraa kuivaa jauhetta  
**Menekki:** noin 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Kerrospaksuus:** 1–5 mm, paikallisesti 20 mm  
**Käyttöaika:** noin 20 minuuttia  
**Käveltävissä:** noin 1 tunti  
**Päällystettävissä:** noin 3 tuntia  
**Työskentelylämpötila:** Ei alle +5 °C, paras työstettävyyttä +15–20 °C  
**pH-arvo:** >10  
**EN 13813:** CT-C25-F5

Kaikki arvot ovat noin-arvoja ja riippuvat ympäristöolosuhteiden vaihtelusta.

Kaikki tekniset tiedot koskevat normaalia huoneenlämpötilaa (+20 °C ia 50 %:n RH).

#### KÄYTTÖKOHEET

FIN soveltuu paikkaukseen, täyttämiseen, korjaukseen ja tasoitukseen:

- kokonaisten lattiapintojen nopean tasoitukseen
- porrasaskelmille ja tasanteille
- korkeuserojen tasoittamiseen
- korjausmassaksi reikien ja kolojen paikkaukseen.

#### ALUSTA

FIN:lle soveltuvia sisätilojen alustoja ovat esim.

- betoni
- kevytbetoni

- sementti- ja pikasementtitasoitteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
- valuasfalttiasoitteet (hiottu) IC 10 ja IC 15 standardin EN 13813 mukaisesti
- vanhat alustat, joilla on veteen liukenemattomia liimajäämiä
- vanhat alustat, kuten keraamiset laatat, luonnonkivet ja sementtimosaikki
- puualustat.

#### ALUSTAN VAATIMUKSET

- Riittävä lujuus, kantokyky, liikkumattomuus ja kuivuus.
- Ei kiinnittymistä heikentäviä kerroksia, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, vahanpoistoaineita tai irtoshiukkasia.
- Toisistaan erottuvat ja irtonaiset aineskerrokset ja muut samantapaiset epäpuhtaudet tulee poistaa asianmukaisin menetelmin, kuten hiomalla, harjaamalla, suihkupuhdistuksella, jyrsimisellä tai perusteellisella puhdistuksella.
- Vanhat, irralliset ja heikot tasoitekerrokset tulee poistaa mekaanisesti.
- Asennettaessa lattiapäällysteitä alustan jäännöskosteus saa olla enintään 85 % RH.
- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfittiliimat, tulee poistaa kokonaan.
- Vanhat vedenkestävät liimat tulee poistaa mekaanisesti mahdollisimman huolellisesti.



## Floor Expert

- Vanhat lattiat, kuten keraamiset laatat, tulee puhdistaa ja hioa huolellisesti.
- OSB-levy tulee hioa voimakkaasti.
- Maanvaraiset lattiat tulee suojata alhaalta nousevalta kosteudelta standardin mukaisesti.
- Noudata asiaankuuluvien standardien, ohjeiden ja käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia.

### SEKOITUSSUHDE

- 15 kg FIN:ää / 4,5 litraa kylmää vettä

### POHJUSTUS

Pohjustus ei ole tarpeen sementtipohjaisille alustoille, joiden imukyky on normaali

Muiden alustojen pohjustukseen käytetään VD-, VD Fix-tai VD Super -pohjustetta alustan tyyppistä riippuen. Lisätietoa löytyy pohjusteen teknisistä tiedoista.

### SUOSITELTU TYÖSKENTELYMENETELMÄ

- Käytä puhdasta sankoa.
- Kaada FIN:ää kylmään, puhtaaseen veteen ja sekoita homogeeniseksi seokseksi (suositellaan käytettäväksi koneellista sekoitusta).
- Levitä tasoite esimerkiksi tasoituslastalla.
- Älä sekoita enemmän tasoitetta kuin ehdit käyttää 20 minuutissa.
- Suojaa kovettava FIN korkealta ympäristön lämpötilalta, suoralta auringonvalolta ja vedolta.
- Puhdista työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.

### PAKKAUS

- 15 kg

### VARASTOINTI

- Säilytä FIN kuivassa ja viileässä paikassa.
- Säilyvyys 6 kuukautta (avaamattomassa pakkauksessa).

- Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.

### HÄVITTÄMINEN

- Tyhjennä pakkaukset ja hävitä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
- Noudata paikallisia säädöksiä tuotejäännösten, pesuveden ja tuotejäännöksiä sisältävien astioiden hävittämisessä.

### EMICODE

- EC 1 Plus R: erittäin vähäpäästöinen, säännelty

### TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

#### Vaaraluokan merkintä

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta

### KÄYTTÖOHJE

- Kaikki tiedot koskevat normaaliolosuhteita ja laajentamatonta tasoitetta.
- Noudata asianmukaisia tuoteselosteita käyttäessäsi täydentäviä tuotteita. Jos olet epävarma, suosittelemme lisätietojen pyytämistä valmistajalta.
- Noudata asianmukaisia, voimassa olevia standardeja, ohjeita ja tuotetietoja.
- Puhdista työvälineet välittömästi vedellä.

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Käyttäjän tulee huomioida sovellettavat suositukset, ohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä rakenteelliset ja tekniset säädökset. Takaamme, että kaikki tuotteemme lähtevät tehtaalta täydellisessä kunnossa. Ilmoittamamme suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi käyttäjälle. Emme voi taata tuoteominaisuuksia, koska emme voi vaikuttaa käyttäjän työskentely-ympäristöön, työn toteutukseen tai menetelmään. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuunamme kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa.

#### Sertifioitu:



#### Oy Sika Finland

AbOsoite:  
Koskelontie 23 C / PL 49  
02921 ESPOO  
Puhelin: (09) 511 431  
Faksi 09 511 433 00  
Internet: www.casco.fi