



Floor Expert

Sivu 01/02  
Päiväys 2017-09-25

Korvaa, UUSI



## CascoLin Plus

### Lattialiima linoleumille.

Soveltuu myös neulehuovalle, tekstiilimatoille ja tekstiililaatalle.

Linoleumille, jossa on askeläänieristystä suositellaan CascoLin Extra.

- Nopea ja vahva kiinnitys
- Hyvä tartunta
- Soveltuu lattialämmityksen kanssa
- Ei sisällä APEO-yhdisteitä
- Korkea kuiva-ainepitoisuus

#### TEKNISET TIEDOT

**Koostumus:** Akryliikopolymeeri dispersio

**Väri:** beige

**Liutin:** vesi

**Olomuoto:** Tikstrooppinen

**Ominaispaino:** 1200 kg/m<sup>3</sup>

**Kuiva-ainepitoisuus:** Noin 81 %

**Viskositeetti:** Noin 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25° C

**Leimahduspiste:** Ei ole

**pH:** Appr. 7,2

Tekniset arvot ilmoitettu normaalissa huoneolosuhteissa (+20° C and 50% RH).

Materiaali	Imevä alusta	imemätön alusta
Tekstiili	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	3,5-4 m <sup>2</sup> /l
Linoleumi	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	3,5-4 m <sup>2</sup> /l
Corkment	3 m <sup>2</sup> /l	

#### YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

##### Käsittely ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista luokitus, koostumus ja ominaisuudet.

#### KÄYTTÖTIEDOT

**Työskentelylämpötila:** +18° C to +23° C and 20–70% RH.

**Sekoitus:** Sekoitettava ennen käyttöä.

**Työvälineet:** Hammaslasta, esim kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6108, 6118 tai 6121

**Riittoisuus:** 1 litra / 3-3,5 m<sup>2</sup>

**Työskentelyaika:** imevät alustat, n. 0–25 min riippuen alustan imukyvystä, lämpötilasta ja kosteudesta.

**Kestävyys:** Hyvä lämmön ja valonkesto

**Varastointi:** Vähintään 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa yli+10° C:n lämpötilassa.

Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0° C tai yli 30° C.

#### HÄVITTÄMINEN

Tyhjennä pakkaukset ja hävitä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Noudata paikallisia säädöksiä tuotejäännösten, pesuveden ja tuotejäännöksiä sisältävien astioiden hävittämisessä



## Floor Expert

### ESIKÄSITTELY

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön. Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

### KÄYTTÖ

**Huomautus;** linoleumi tulee aina asentaa imevälle pinnalle ja märkään liimaan. Asennettaessa linoleumia askelääniäustalla suosittelemme CascoLin Extra -liimaa.

### LATTIAT

#### IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima hammaslastalla (6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annetuissa avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

#### IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Imemättömälle alustalle käytetään lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille. Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta

### PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Käytä Casco Liimapesua tai alkoholia puolikuivien tai kuivien liimajäämien poistamiseen

### PAKKAUS

10 litraa

### VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Käyttäjän tulee huomioida sovellettavat suositukset, ohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä rakenteelliset ja tekniset säädökset. Takaamme, että kaikki tuotteemme lähtevät tehtaalta täydellisessä kunnossa. Ilmoittamamme suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi käyttäjälle. Emme voi taata tuoteominaisuuksia, koska emme voi vaikuttaa käyttäjän työskentely-ympäristöön, työn toteutukseen tai menetelmään. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuumme kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa

#### Sertifioitu:



#### Oy Sika Finland Ab

Osoite: Koskelontie 23 C  
/ PL 49  
02921 ESPOO  
Puhelin: (09) 511431  
Faksi 09 511 433 00  
Internet:www.casco.fi



A SIKA BRAND