




SCHÖNOX Q9

Nopeasti sitoutuva, joustava erikoiskiinnityslaasti

Erityisesti värjäntymisherkkien kalibroitujen ja kalibroimattomien luonnonkivien, täysin lasitettujen laattojen, keraamisten laattojen sekä päällysteiden ja käsintehtyjen laattojen kiinnittämiseen. Sopii seinille ja lattioille. Optimoidut menekki- ja työskentelyominaisuudet, sisältää trassia, nopeasti sitoutuva kiinnityslaasti. Tarkoitettu käytettäväksi 1 - 30 mm kerroksissa. Koostumus voidaan säätää puolijuoksevaksi laastiksi suuria lattialaattoja varten.



Tuotteen ominaisuudet

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt
- M1 Hyväksyntä
- täyttää standardin DIN EN 12004 ominaisuutta C2 FTE S1 koskevat vaatimukset
- Kiinnityslaastina jopa 30 mm kerrospaksuusiin
- Tasoitteena 10 mm kerrospaksuusiin
- pakkasenkestävyys standardin DIN EN 12004 mukainen
- vedenkestävyys standardin DIN EN 12004 mukainen
- Q-TEC - 100% Safe Performance - variable mix
- Tuotteen ominaisuudet testattu ja todistettu kolmannella osapuolella kun käytetään minimi- ja maksimivesimäärää.
- vaihdeltava koostumus
- vesi sitoutuu kristallisoitumalla
- kovettuu nopeasti ilman kosteuden vaikutuksesta
- ilman kosteuden vaikutuksesta kovettuva sidosaine
- sisältää kevyitä täyteaineita
- sisältää trassia
- erittäin vähäinen menekki
- ehkäisee luonnonkivien värjäntymistä
- erittäin helppo työstää
- soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
- äärimmäisen hyvä veto-, puristus- ja leikkauslujuus
- sisältää runsaasti tekohartsia
- pitkä avoin aika
- monikäyttöinen ja turvallinen
- sisä- ja ulkokäyttöön
- monille alustoille ilman pohjustusta
- REACH:n mukainen matala kromipitoisuus

Käyttöalueet

SCHÖNOX Q9 soveltuu 1 - 30 mm kerrospaksuuksissa seuraavien laattojen kiinnittämiseen:

- kalibroidut ja kalibroimattomat värjäntymisvaaralle alttiit luonnonkivilaatat ja laattalevyt
 - juramarmori
 - magmakivet
 - keraamiset päällysteet
 - lasitetut laatat, erityisesti suurikokoiset
 - klinkkerilaatta-arkit
 - kivipuristelaatat
 - kivitavaramosaikki
 - saviperäiset laatat
 - Cotto
 - käsin valetut laatat
 - klinkkeri- ja lattiakivilaatat
 - keraamisia laattoja alustoille, joilla voi esiintyä rasitusta
- Suurissa, ohuissa ja kalibroiduissa "max format" luonnonkivilaatoissa suosittelemme pyytämään toimittajalta lisätietoja mahdollisesta vääntymisherkyydestä (dishing effect).

Alustat

SCHÖNOX Q9 soveltuu:

- betoni (vähintään 3 kuukauden ikäinen)
- Kevytbetoni
- sementtilaasti, kalkkisementtilaasti (CS II, CS III tai CS IV standardin EN 998-1 mukaan, puristuslujuus $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$)
- kipsirappaus EN 13279-1 mukaisesti, puristuslujuus $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Kipsiharkot (jäännöskosteus $\leq 95 \%$ RH)
- kipsikartonki- ja kipsikuitulevyt
- rakennuslevyt
- tiiliseinät
- sementti- ja pikasementtitasoitteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset laastit
- mastiset asfalttivalut (hiekoitetut) IC 10 ja IC 15 EN 13813 mukaan, kerrospaksuus 1 - 10 mm
- Maakosteet pikabetonit
- SCHÖNOX-vedeneriste
- vanhat keraamiset päällysteet
- Käytettäessä ulkotilojen lattia-asennuksissa yhdessä vesieristeiden

Tekniset tiedot

- Säilyvyysaika n. 60 minuuttia lämpötilan ollessa +20 °C
 - Avoin aika (DIN EN 1346)¹ n. 30 minuuttia
 - Kävelynkestävä n. 3 tunnin kuluttua
 - Saumattavissa n. 3 tunnin kuluttua
 - Työstölämpötila: ei saa olla alle +5 °C
 - Lämpötilankestävyys -20/+80 °C
 - Materiaalin menekki (jauhe):
4 mm:n hammaslastalla levitettäessä: n. 1,6 kg/m²
6 mm:n hammaslastalla levitettäessä: n. 2,1 kg/m²
8 mm:n hammaslastalla levitettäessä: n. 2,5 kg/m²
10 mm:n hammaslastalla levitettäessä: n. 2,9 kg/m²
12 mm:n hammaslastalla levitettäessä: n. 3,5 kg/m²
puolipyöreän muotoisella (20/13) hammaslastalla levitettäessä: 1#1kg /m²
15 mm:n hammaslastalla levitettäessä: n. 4.5 kg/m²
 - Palonkestävyys
- ¹Avoimeen aikaan vaikuttavat lämpötila ja muut kohteessa vallitsevat olosuhteet. Tämän vuoksi levitetyn kiinnityslaastin tartuntakyky on tarkistettava sormella kokeilemalla.



SCHÖNOX Q9

tai kosteudensuuntaamiskerroksen kanssa, (kuten SCHÖNOX 2K DS RAPID, SCHÖNOX 1K DS PREMIUM ja SCHÖNOX EP DRAIN) maksimi kerrospaksuus 5 mm käyttäen kaksoiskiinnitysmenetelmää. Suositellut kiinnityslaastit; SCHÖNOX Q12, SCHÖNOX TT S8 käytettäessä Balterra® järjestelmää.

Alustavaatimukset

- Riittävä kuivuus, kestävyys, kantokyky ja muototarkkuus
- Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kieroja, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, vahaa, hoitoainejäämiä tai irto-osia.
- Erottavat ja sintratut kerrokset sekä vastaavat on poistettava mekaanisesti esimerkiksi hiomalla, harjaamalla, puhaltamalla tai hierontamalla.
- Alustan tulee täyttää paikalliset vaatimukset ja toleranssit rakennustyömaalla.
- Suhteellinen kosteus RH alle päällystemateriaalin edellyttämän tason jos sellainen on annettu. Alustan suhteellinen kosteus tulee olla sementtialustoissa $\leq 95\%$ RH (lämpötasoiteissa $\leq 75\%$ RH), Kalsium sulfaatti alustoissa $\leq 75\%$ RH (lämpötasoiteissa $\leq 65\%$ RH).
- Mikäli käytetään yllä mainituilla alustoilla kosteissa tiloissa tai märkätiloissa, erillinen SCHÖNOX vedeneriste tulee asentaa. Soveltuvan SCHÖNOX vedeneristeen tuotetietoesitettä tulee noudattaa.
- Vanhojen keraamisten päällysteiden on oltava lujasti asennettuja, ja ne on puhdistettava huolellisesti ja hiottava.
- Noudata paikallisia ohjeita sekä EN 1264 osa 4 tehdessäsi lämpötasoitteita.
- Lasimosaiikin kiinnittämiseen avosuuhkutiloihin suosittelemme etupuolelta paperi- tai kalvokiinnitettyjä mosaiikkilaatuja. Lasimosaiikin kiinnittämiseen avosuuhkutilojen laastipäällystettyihin polystyreenilevyihin latioilla (XPS tai EPS) käytetään epoksihartsilaastia, kuten SCHÖNOX CF DESIGN

Pohjustus

■ imemättömät, sileät ja tiiviit alustat, kuten:

- valuasfalttitasoitteet
 - keraamiset laatat, kiinteät, puhdistetut ja tarvittaessa hiottu pinnat
- pohjustetaan SCHÖNOX SHP:llä.

■ kalsiumsulfaattipohjaisille alustoille, kuten:

- kipsirappaus
 - kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
- <10 mm kerrospaksuuksissa, pohjusta SCHÖNOX KH (1:1)(kuivumisaika vähintään 24 tuntia) tai SCHÖNOX KH-FIX (kuivumisaika 1 tunti).

kerrospaksuuksille >10 mm, pohjusta SCHÖNOX KH (1:1) (kuivumisaika vähintään 2 tuntia) tai SCHÖNOX KH-FIX (kuivumisaika vähintään 1). Tämän jälkeen päällystä SCHÖNOX HA vedeneristeellä. Menekki noin 300g/m² (kuivumisaika noin 2 hours).

-Laatat voidaan asentaa SCHÖNOX Q9:llä kipsitiilialustalle ilman pohjustetta mikäli alustan jäännöskosteusprosentti on alle 95%RH. Epätasaisuudet voidaan korjata SCHÖNOX Q9 5 kerrospaksuuteen saakka ennen laatojen asennusta.

Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme koepinnan asentamista tai lisätietojen pyytämistä.

Sekoitusuhde

Kerrospaksuuksilla 30 seinillä ja latioilla

- 25,0 kg:aan tuotetta SCHÖNOX Q9 n. 6,25 l vettä

Latioilla 15 kerrospaksuuksille

- 25,0 kg:aan tuotetta SCHÖNOX Q9 n. 7,25 l vettä

Puolijuokseva koostumus

- 25,0 kg:aan tuotetta SCHÖNOX Q9 n. 7,75 l vettä

Pikakiinnityslaastin jousto-ominaisuuksien parannus >5.0 mm (S2 EN 12004 mukaan), erityisesti asennettaessa MAXX format laattoja latioille:

- 25,0 kg SCHÖNOX Q9 sekoitetaan 3,0 kg SCHÖNOX 2K DS RAPID Dispersiota ja noin 4,0 Litraa vettä. (Sekoita nesteet ensin).

Asennussuositus

- Lisää tuotetta SCHÖNOX Q9 puhtaan astiaan, lisää puhdasta kylmää vettä ja sekoita homogeeniseksi seokseksi. Sekoittamiseen suositellaan sekoitinta ja 600 kierrosta minuutissa.
- Materiaalia sekoitetaan vain sellainen määrä, joka pystytään käyttämään n. 60 minuutissa.
- Laasti levitetään soveltuvalla hammerslastalla. Kiinnitettävä materiaali asennetaan ja painetaan tuoreeseen kiinnitysaineeseen ennen kiinnitysaineen nahoittumista. Laastijäämät on poistettava.
- Työkalut voidaan puhdistaa vedellä heti käytön jälkeen.
- Jo asettunutta materiaalia ei saa sekoittaa veteen tai jauheeseen.
- Tuotteella SCHÖNOX Q9 voidaan tasoittaa enintään 10 mm:n epätasaisuudet.
- Koko pinnan tasoittamiseen suositellaan SCHÖNOX-tasoitteita.
- Suurikokoisten täysin lasittuneiden laattojen kiinnityksen yhteydessä voi olla tarpeen levittää laattojen taustapuolelle kontaktipinta tuotteella SCHÖNOX Q9.
- Vanhojen keraamisten laattojen päälle asennettaessa kuivissa tiloissa, suosittelemme käyttämään pohjusteena SCHÖNOX SHP pohjustetta. Vaihtoehtoisesti, kynsikerros voidaan tehdä SCHÖNOX Q9.
- Kiinnittäessä suurikokoisia laattoja, kiinnitä huomiota yleisiin sääntöihin ja standardeihin. Kiinnittäessä ohuita keraamisia laattoja (<7.5 mm), pyydä tarvittaessa lisätietoja.
- Keraamisten päällysteiden kiinnittämiseen pysyvästi veden alla oleviin tiloihin suositellaan SCHÖNOX Q6/ SCHÖNOX Q6W tai SCHÖNOX Q8.
- Lämpörappausten päälle laatoitus ulkoseinissä ei kuulu suositusten piiriin, koska tämä alue vaatii virallisesti hyväksytyyn testisertifikaatin koko järjestelmälle.
- Käytettäessä voimakkaasti imevää, kiinalaista graniittia (kuten Padang-graniittia) saattaa esiintyä pysyviä värjäytymiä. Ennen tällaisten kivilaatujen asennusta suositellaan koekiinnitystä.

SCHÖNOX Q9

- Kiteisten, läpikuultavien luonnonkivien kiinnittämiseen käytetään pääsääntöisesti valkoista kiinnityslaastia ja tarvittaessa levitetään kontaktipinta kivien taustapuolelle laastin läpikuultamisen ja varjojen muodostumisen ehkäisemiseksi.
- Ei-haponkestäviä luonnonkiviä, kuten marmoria, ei saa hapottaa. Puhdistukseen suositellaan puhdistusainetta, jonka pH-arvo on 7,0–7,5.
- Vaaleat luonnonkivilaatat saattavat värjäytyä. Erityisen värjäytymisalttiita ovat ohuet laatat, vaaleat kivilaadut ja imevät luonnonkivipäällysteet. Tummat värjäytymät häviävät tavallisesti kuivuttuaan. Pysyvät värjäytymät aiheutuvat alustan sisältämistä orgaanisista ja epäorgaanisista aineista, käytetystä laastista tai luonnonkivestä itsestään. Syynä on värillisten ainesosien liukeneminen. Värjäytymät aiheuttaa laastin sisältämän veden imeytyminen luonnonkivipäällysteen läpi pinnalle. Värjäytymät voivat olla orgaanisia ja saattavat johtua kivien fossiilisesta koostumuksesta, kuten humuksesta tai luonnollisista hartseista. Värjäytymiä voivat aiheuttaa myös epäorgaaniset ainekset, kuten luonnolliset, värjäävät kivennäisainekset. Tällaisia ovat erityisesti rauta ja mangaaniyhdisteet. Pysyvää värjäytymistä voidaan ehkäistä oikeilla materiaalivalinnoilla. Koska värjäytyminen johtuu veden imeytymisestä, veden imeytymisen tulee estää. Tarkoitukseen soveltuvat nopeasti kovettuvat kiinnitysaineet, joilla on hyvä kiteisen veden sitomiskyky. Nämä tuotteet sitovat suurimman osan laastiseoksen sisältämästä vedestä, ennen kuin värjääviä aineksia ehtii liueta ja imeytyä päällysteen pintaan. Koska tällaiset tuotteet ovat heikosti emäksisiä, on olemassa karbonaattien aiheuttaman rapautumisen vaara. Pysyvät värjäytymät voidaan estää täysin ainoastaan käyttämällä vedettömiä materiaaleja.
- Ulkotiloissa voidaan käyttää vain tarkoitukseen soveltuvia luonnonkiviä.
- Keraamisten päällysteiden ja luonnonkivipäällysteiden asentaminen ontoille

lattiolle ilman kuorimitusta jakavaa taasoitekerrosta voidaan tehdä vain onton lattiarakenteen suunnittelijan luvalla ja määräämillä päällysteillä.

Saumaus

Imevästä materiaalista valmistettujen keraamisten laattojen saumaukseen suosittelemme seuraavaa saumaleveyttä ja tuotetta:

- 1 - 6 mm SCHÖNOX TD

- 1-12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

Heikosti imevästä tai imemättömästä materiaalista valmistettujen keraamisten laattojen saumaukseen suosittelemme seuraavaa saumaleveyttä ja tuotetta:

- 1-12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

- 3-15 mm SCHÖNOX SU

Luonnonkivipinnoitteiden saumaukseen suosittelemme seuraavaa saumaleveyttä ja tuotetta:

- 1-12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

- 3-15 mm SCHÖNOX SU

Kemikaalikestävällä saumauslaastilla saumaamiseen suosittelemme seuraavaa saumaleveyttä ja tuotetta:

- 1-10 mm SCHÖNOX CF DESIGN

- 1-10 mm SCHÖNOX CON BODEN

Liikuntasaumoihiin ja kenttäjakoa tehdessä suosittelemme:

- SCHÖNOX SMP, SCHÖNOX ES tai SCHÖNOX MES vaatimustason mukaan

Mainittujen saumauslaastien tuoteselosteita on noudatettava.

Pakkaus

- 25,0kg paperipussi

Varastointi

- SCHÖNOX Q9 varastoidaan viileässä ja kuivassa.
- Säilyvyys: 6 kuukautta (avaamattomassa pakkauksessa).
- Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja sisältö tulee käyttää mahdollisimman pian.

Jätteiden käsittely

- Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja hävitettävä määräysten mukaisesti.
- Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkaukset sekä niihin liittyvät haitallisia ai-

neita sisältävät tuotteet on hävitettävä määräysten mukaisesti.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt

Ohje

- Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja, jotka vaihtelevat olosuhteiden mukaan.
- SCHÖNOX Q9 sisältää sementtiä. Tuote reagoi kosteuteen emäksisesti, joten iho, silmät ja hengitystiet on suojattava. Pölyä ei saa joutua hengitysteihin. Jos tuotetta joutuu iholle, ihoalue on huuhdeltava huolellisesti vedellä. Jos tuotetta joutuu silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen.
- Oheistuotteiden tuoteselosteita on noudatettava. Epävarmoissa tapauksissa hanki lisätietoja valmistajalta.
- SCHÖNOX Q9 on suojattava käytön aikana korkeilta lämpötiloilta, vedolta ja auringonpaisteelta, sillä nämä tekijät vaikuttavat voimakkaasti tuotteen avoimeen aikaan. Pinnan nahoittuminen on huomioitava.
- Työskentelyolosuhteisiin on syytä kiinnittää huomiota erityisesti ulkotiloissa, jolloin kohde on suojattava katteilla esimerkiksi sateelta.
- Korkea lämpötila nopeuttaa ja alhainen lämpötila hidastaa kovettumista.

SCHÖNOX Q9

Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -standardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä rakennusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheetömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyttökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuotteen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi