

ADESILEX MT32

Vesidispersiossa oleva liima seinäpäällysteiden kiinnitykseen



KÄYTTÖKOhteET

Kaikenlaisten seinäpäällysteiden, kuten tapettien, lasikuitukankaiden ja kuitukankaiden liimaaminen.

Käyttökohteita

Adesilex MT32 voidaan käyttää seuraavien materiaalien liimaukseen:

- seinäpäällysteet, kuten vinyylipaperi, flokkaus, tekstiilit ja kuitukangas, jossa on paperinen taustapuoli;
- tekstiilit, vinyylitekstiilit, kuitukangas, jossa on vaahtomuovi- tai kalvopohjainen selkäosa, polyesteriselkäiset tekstiilit;
- lasikuitutekstiilit;
- PVC-vaahtomuovi- ja polyesterikantiset PVC-vaahtomuoviseinäpäällysteet

SOVELTUU

- kaikki imukykyiset alustat, joita käytetään yleisesti rakentamisessa.

TEKNISET OMINAISUUDET

Adesilex MT32 on käyttövalmis, vaaleanbeige, pastamainen akryylliliima vesidispersiossa.

Tuotteen ominaisuudet:

- Erittäin helppo levittää, myös telalla
- Erinomainen märkäpito, jonka ansiosta seinäpäällysteet pysyvät täydellisesti paikoillaan, vaikka ne olisivat painavia
- Nopea kuivuminen
- Syttymätön
- EMICODE ECI Plus (hyvin vähäpäästöinen)

SUOSITUKSET

- Älä käytä **Adesilex MT32** huokoisten seinäpäällysteiden asentamiseen imukyvottomille pinnoille (ota yhteyttä MAPEI tekniseen tukeen).
- Älä käytä **Adesilex MT32** lämpötiloissa, jotka ovat alle +10 °C ja yli +35 °C.
- Älä käytä **Adesilex MT32** nousevalle kosteudelle alttiina olevilla alustoilla.

Alustan valmistelu

Alustojen on oltava kuivia, tasaisia, terveitä, mekaanisesti vahvoja, eikä niissä saa olla pölyä, irtoavia osia, halkeamia, maaleja, vahaa, öljyä, ruostetta, kipsin jäämiä tai muita aineita, jotka voivat haitata liimausta. Kosteuspitoisuuden on oltava paikallisten määräysten mukainen.

On tärkeää varmistaa, ettei nousevaa kosteutta esiinny.

Alustan halkeamien korjaamiseksi, epätasaisten alustojen vahvistamiseksi ja tasoittamiseksi katso asiaankuuluvaa teknistä dokumentaatiota tai ota yhteyttä tekniseen palveluun.

Akklimatisaatio (mukauttaminen)

Varmista ennen asennusta, että lattia- tai seinäpäällyste ja alusta ovat akklimatisoituneet suositeltuun lämpötilaan ja suhteelliseen kosteuteen. Seinäpäällysteet on poistettava pakkauksistaan useita tunteja ennen asennusta. Vuotien on oltava vapaasti aseteltuja tai ainakin irrotettuja rullasta, jotta akklimatisoituminen ja pakkauksen aiheuttaman jännityksen väheneminen on mahdollista.

Liiman levittäminen

Ennen tuotteen levittämistä erittäin pölyisille ja/tai imukykyisille alustoille käytä sopivaa pohjamaalia, kuten **Eco Prim T Easy**, **Eco Prim T Plus** tai **Primer G** (sopivasti vedellä laimennettuna). Vaihtoehtoisesti, jotta imukyky olisi tasainen ja pöly tiivistyisi, voidaan levittää kerros **Adesilex MT32**:aa, joka on laimennettu vedellä suhteessa 1:2.

Seinänpäällysteen tyypistä riippuen on **Adesilex MT32** levitetään:

- a) seinään (kipsi tai sementti) hammaslastalla (MAPEI No. 1 tai TKB A1/A4 lastalla) tai telalla laimentamalla liima vedellä 10-15%;
- b) seinäverhouksen takaosaan siveltimellä, laimennetaan vedellä noin 30 %.

Seinänpäällysteen asennus

Noudata valmistajan ohjeita asennustekniikan osalta

Jos **Adesilex MT32** levitetään seinälle, seinäpäällyste on asennettava vuota kerrallaan liiman avoimen ajan, enintään 30 minuutin, puitteissa.

Jos **Adesilex MT32** levitetään seinäpäällysteen takapuolelle, anna sen vaikuttaa noin 10-20 minuuttia ennen kuin kiinnität sen seinään. Pinta on tasoitettava siveltimellä tai puulastalla (tai vastaavalla) välittömästi asennuksen jälkeen keskeltä reunoja kohti, jotta varmistetaan täydellinen kosketus ja ilmakuplien poistaminen.

PUHDISTAMINEN

Vielä märkä **Adesilex MT32** voidaan poistaa vuodista, työkaluista, käsistä ja vaatteista vedellä. Kuivana käytä alkoholia tai **Pulicol 2000**.



Seinänpäällysteiden asennus
toimistoissa



Seinänpäällysteiden asentaminen
Adesilex MT32:lla



Asennuksen yksityiskohdat

PAKKAUS

Adesilex MT32 on saatavana 20, 10, 5 ja 1 kg:n astioissa.

MENEKKI

Peittävyys vaihtelee seinien tasaisuudesta ja seinäpäällysteen takaosasta riippuen.

- MAPEI No. 1 -lastauslasta: 200-250 g/m²
- Lastauslasta TKB A1/A4: 150-250 g/m².
- Tela: n. 200 g/m²
- Harja: noin 150 g/m²

VARASTOINTI

Suojaa pakkaselta kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Vältä pitkäaikaista altistumista alle 0 °C:n lämpötiloille. Normaaliympäristössä **Adesilex MT32** on stabiili 12 kuukautta alkuperäisessä suljetussa pakkauksessaan.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeita tuotteidemme turvallisesta käytöstä löytyy käyttöturvallisuustiedotteen uusimmasta versiosta verkkosivuiltamme www.mapei.fi.

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Olomuoto:	kermainen pasta
Väri:	valkoinen
Tiheys:	1,10 g/cm ³
pH:	9
Kuiva-ainepitoisuus:	23%
EMICODE:	EC1 Plus - hyvin vähäpäästöinen

KÄYTTÖOMINAISUUDET (+23°C ja 50% RH)

Asennuslämpötila-alue:	+10°C...+35°C
Odotusaika:	0-10 min
Avoin aika:	enintään 30 minuuttia
Sitoutumisaika:	n. 6-8 h
Lopullinen kovettumisaika:	n. 48 h

LOPULLISET OMINAISUUDET

Ikääntymisenkesto:	erinomainen
Lämpötilan kestävyys:	max. +80°C
Kosteudenkestävyys:	hyvä
Homeenkestävyys:	hyvä

HUOMIOITAVAA

Vaikka tässä tuote-esitteessä olevat tekniset tiedot ja suositukset on annettu parhaan tietämyksemme ja kokemuksemme mukaisesti, kaikkia yllä mainittuja tietoja on käsiteltävä aina pelkästään ohjeellisina ja ne on vahvistettava pitkän aikavälin käytännön kokeilulla; tämän vuoksi kaikkien tuotteen käyttäjien on varmistettava etukäteen tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä on aina itse vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Katso teknisten tietojen päivitetty versio verkkosivuiltamme osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tietolehden ("TDS") sisältö voidaan kopioida toiseen projektiin liittyvään asiakirjaan, mutta kyseinen asiakirja ei saa täydentää tai korvata MAPEI-tuotteen asennushetkellä voimassa olevia teknisessä tietolehdessä esitettyjä vaatimuksia.

Päivitetyt tekniset tietolehdet voi ladata verkkosivuiltamme www.mapei.fi.

TÄMÄN TEKNISEN TIETOLEHDEN TAI SIITÄ PERÄISIN OLEVIEN SANAMUOTOJEN TAI VAATIMUSTEN MUUTTAMINEN MITÄTÖI KAIKKI MAPEIN MYÖNTÄMÄT TAKUUT.

Mapei OY

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa



+358 9 867 8900



mapei.fi



info@mapei.fi

281-1-2025-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen ei ole sallittua ja voi johtaa oikeudellisiin toimiin

