


ADDITIX P

Tiksotropisoiva aine Purtop Easya varten



TEKNISET OMINAISUUDET

Additix P on Mapein T&K-laboratorioissa kehitetty nestemäinen, tiksotropisoiva aine liuottimessa **Purtop Easy** -polyuretaanivedeneristettä varten.

TYÖTAPAOHJEET

Lisää **Additix P:tä Purtop Easyyn** suositeltu määrä (0,9 kg **Additix P:tä** / 25 kg **Purtop Easyä**) ja sekoita porakonevispilällä keskinopeudella huolehtien, ettei sekoittamisen yhteydessä sekoitu ilmaa.

Työkalujen puhdistaminen

Sekoittamiseen ja levittämiseen käytetyt työkalut voidaan puhdistaa polyuretaanin ohentimilla ennen tuotteen kovettumista. Kovettuttuaan se voidaan poistaa työkaluista ja sekoittimista vain mekaanisesti.

MENEKKI

0,9 kg **Additix P:tä** / 25 kg **Purtop Easyä**

PAKKAUS

Additix P toimitetaan 0,9 kg metallipurkeissa.

VARASTOINTI

Additix P voidaan varastoida 12 kk alkuperäispakkauksessaan kuivassa tilassa +5°C...+35°C -lämpötilassa.

VALMISTETTA JA ASENNUSTA KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeita tuotteidemme turallisesta käytöstä löytyy käyttöturvallisuustiedotteen uusimmasta versiosta, joka on saatavilla verkkosivuiltamme www.mapei.fi

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Olomuoto:	neste
Väri:	kellertävä
Tiheys:	1 g/cm ³
Kuiva-ainepitoisuus:	25 %
Brookfield-viskositeetti:	30 mPa s (roottori 1 - 50 r/min)

HUOM!

Vaikka tässä tuote-esitteessä olevat tekniset tiedot ja suositukset on annettu parhaan tietämyksemme ja kokemuksemme mukaisesti, kaikkia yllä mainittuja tietoja on käsiteltävä aina pelkästään ohjeellisina ja ne on vahvistettava pitkän aikavälin käytännön kokeilulla. Tämän vuoksi kaikkien tuotteen käyttäjien on varmistettava etukäteen tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä on aina itse vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Katso teknisen tietolehden päivitetty versio verkkosivuiltamme osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tietolehden ("TDS") sisältö voidaan kopioida toiseen projektiin liittyvään asiakirjaan, mutta kyseinen asiakirja ei saa täydentää tai korvata MAPEI-tuotteen asennushetkellä voimassa olevia teknisessä tietolehdessä esitettyjä vaatimuksia.

Päivitetyt tekniset tietolehdet voi ladata verkkosivuiltamme www.mapei.fi

TÄMÄN TEKNISEN TIETOLEHDEN TAI SIITÄ PERÄISIN OLEVIEN SANAMUOTOJEN TAI VAATIMUSTEN MUUTTAMINEN KUMOAA MAPEIN VASTUUN.

Mapei OY

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa



+358 9 867 8900



mapei.fi



info@mapei.fi

7489-1-2025-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen on kielletty ja voi johtaa oikeudellisiin toimiin

