

WallGard Graffiti BARRIER

Uhrautuva töhrynsuoja-aine



KÄYTTÖKOhteet

- Marmori-, graniitti- ja muiden luonnonkivipintojen suojaaminen graffitien kiinnittymiseltä.
- Vaaleiden pintojen suojaaminen.

Käyttöesimerkkejä

Kaikki pinnat, jotka ovat alttiina maalatuille graffiteille, kuten:

- kaikentyyppiset luonnonkivipinnat;
- tiili- tai betoniharkkopinnat;
- betonipinnat;
- rappaukset, jotka kestävät korkeapainepesua kuumalla vedellä;
- maalatut puu- ja teräsrakenteet.

TEKNISET OMINAISUUDET

WallGard Graffiti Barrier on polymeerivahojen vesiemulsio, joka on suunniteltu erityisesti suojaamaan pintoja graffitien kiinnittymiseltä.

WallGard Graffiti Barrier täyttää pintahuokokset vaikuttamatta alustan vesihöyrynläpäisykykyyn luoden öljyjä- ja vettähylkivän suojan, joka estää graffitien syvälle imeytymisen.

Levityksen jälkeen **WallGard Graffiti Barrier** muodostaa pintaan kalvon, jolla on hyvin vähäinen vaikutus ulkonäköön. Vaikutuksen varmistamiseksi suosittelemme tuotteen kokeilemistä pienelle alueelle. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi levitä tuotetta reunalistoihin, liikuntasaumoihin ja kouruihin saakka.

WallGard Graffiti Barrier voidaan poistaa helposti painepesurilla kuumalla vedellä (n. +80°C).

SUOSITUKSET

- Älä käytä **WallGard Graffiti Barrier** -graffitisuojaa pintojen lujittamiseen.
- Älä laimenna **WallGard Graffiti Barrier** -graffitisuojaa liuottimilla tai vedellä.
- Älä levitä **WallGard Graffiti Barrier** -graffitisuojaa imukyvyttömille pinnoille, kuten kiillotetuille marmorille tai porcellanatolle.
- Älä levitä **WallGard Graffiti Barrier** -graffitisuojaa veden kyllästämille pinnoille tai sateisella säällä.
- Älä käytä **WallGard Graffiti Barrier** -graffitisuojaa alle +5°C tai yli +35°C lämpötilassa.

Huom! Graffiti on poistettava **WallGard Graffiti Barrier** -graffitisuojalla käsitellyiltä pinnoilta painepesurilla kuumalla vedellä (+80°C). Suosittelemme varmistamaan etukäteen alustan fysikaalis-mekaanisen rasituskestävyyden.

KÄYTTÖOHJE

Alustan valmistelu

WallGard Graffiti Barrier -graffitisuojalla käsiteltävien pintojen on oltava täysin puhtaita ja ehjiä. Poista lika, pöly, rasva, öljy ja suolakertymät hiomalla, hiekkapuhaltamalla tai painepesurilla. Odota pesun jälkeen muutama tunti ennen **WallGard Graffiti Barrier** -graffitisuojan levittämistä. Tuote voidaan levittää myös hieman kosteaan alustaan.

Tuotteen valmistelu

WallGard Graffiti Barrier on käyttövalmis. Sitä ei saa laimentaa vedellä tai liuottimilla.

Työtapaohjeet

WallGard Graffiti Barrier voidaan levittää pensselillä, telalla, ruiskulla tai ilmattomalla ruiskulla. Viimeksi mainitut levitystavat ovat parempia karkeilla ja epätasaisilla pinnoilla. Perusteellisessa impregnoinnissa **WallGard Graffiti Barrier** kyllästää yhdellä levityskerralla. Tarvittaessa erittäin huukoille pinnoille on levitettävä toinen kerros 20 min kuluttua +20°C lämpötilassa.

Graffitien poistaminen

Graffitit voidaan poistaa **WallGard Graffiti Barrier** -graffitisuojalla käsitellyiltä pinnoilta painepesurilla kuumalla vedellä (n. +80°C).

Pintaan syvemmälle tunkeutuneet graffitijäämät voidaan poistaa **WallGard Graffiti Remover Gel** -erikoispuhdistusgeelillä (kts. tekninen tietolehti).

Kun graffiti on poistettu painepesurilla, levitä pintaan uusi kerros **WallGard Graffiti Barrier** -graffitisuojaa, vaikka pinta olisi hieman kostea.



WallGard Graffiti Barrierilla käsiteltyä graniittipintaa pestään painepesurilla



WallGard Graffiti Barrierilla käsiteltyä betonipintaa pestään painepesurilla



WallGard Graffiti Barrierilla käsiteltyä Carraran marmorilla päällystettyä pintaa pestään painepesurilla

PUHDISTAMINEN

Pensselit, telat, ruiskut ja ilmattomat ruiskut voidaan puhdistaa vedellä ennen tuotteen kuivumista.

MENEKKI

0,03 - 0,15 kg/m² / levityskerta riippuen alustan huokoisuudesta.

PAKKAUS

5 kg ja 20 kg astiat.

VARASTOINTI

12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan kuivassa tilassa etäällä lämmönlähteistä +5...+30°C lämpötilassa. Suojattava jäätymiseltä.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Olomuoto:	juokseva neste
Väri:	maidonvalkoinen
Tiheys (EN ISO 2811-1):	n. 0,98 g/cm ³
Kuiva-ainepitoisuus (EN ISO 3251):	n. 14 %

KÄYTTÖOMINAISUUDET

Ohennus:	käyttövalmis
Asennuslämpötila:	+5...+35°C
Menekki:	0,03 - 0,15 kg/m ² riippuen alustan huokoisuudesta

LOPULLISET ARVOT

Käyttövalmiin tuotteen VOC -päästöt (EU:n direktiivi 2004/42/EY):	≤ 15 g/l
---	----------

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen jokaisen käyttäjä kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen ja takuu tiedot, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEeseen TEHDYT MUUTOKSET SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN JOHTAA MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN.

340-4-2023-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen ei ole sallittua ja se voi johtaa oikeudellisiin toimiin.

