

EPOXY SPEED

Liuotinvapaa kiihdytin epoksipohjamaaleille



KÄYTTÖKOhteet

Epoxy Speed on tehokas reaktioaktivaattori epoksipohjaisille primereille. Se soveltuu erityisesti silloin, kun kohteen käytettävissä olevan seisonta-ajan rajallisuus ja/tai alhaiset lämpötilat (+5÷10 °C) edellyttävät nopeampaa asennusta.

Joitakin sovellusesimerkkejä

- Kiihdyttävä lisäaine kiinnitykseen ja ankkurointiin käytettäviin epoksilaastisideaineisiin.
- Epoksinnoitteiden tarttuvuutta edistävä kiihdyttävä lisäaine.

TEKNiset ominaisuudet

Epoxy Speed on erityinen liuotteeton nestemäinen lisäaine, joka on kehitetty erityisesti MAPEI:n T&K- ja kehityslaboratorioissa.

Kun **Epoxy Speed** käytetään yhdessä epoksipohjaisten pohjamaalien tai sideaineiden kanssa, se aktivoi katalyyttisen reaktion ja lyhentää tuotteiden asentamiseen tarvittavaa aikaa.

Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen silloin, kun seisokkiajat on minimoitava tai kun tuotteiden kovettumisreaktiota on nopeutettava alhaisissa lämpötiloissa (noin +5÷10 °C).

SUOSITUKSET

Älä käytä **Epoxy Speed**:

- viimeistelytuotteisiin, sillä se vaikuttaa kielteisesti pinnan vanhenemiseen ja nopeuttaa kellastumista.

KUINKA KÄYTTÄÄ

Lisää **Epoxy Speed** 2-3 % käytetyn epoksisideaineen (A+B) kokonaispainosta.

MENEKKI

2-3 % käytetyn epoksisideaineen (A+B) kokonaispainosta.

PAKKAUS

5 kg:n muoviasia.

VARASTOINTI

Epoxy Speed voidaan säilyttää enintään 24 kuukautta alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa vähintään +5 °C:n lämpötilassa.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTETUNNISTE

Väri:	meripihka
Ulkonäkö:	neste
Tiheys:	0,97 g/cm ³
Viskositeetti +23 °C:ssa:	200 mPa-s
pH:	emäksinen

KÄYTTÖTIEDOT (+10°C:ssa)

Työstettävyyss aika Primer SN +3% Epoxy Speed:	15 min
Pöly kuiva Primer SN +3% Epoksi Speed:	4 tuntia
Kävely kuiva Primer SN +3% Epoksi Speed:	16 tuntia
Työstettävyyss aika Mapefloor I 900 +3% epoksi Speed:	15 min
Pöly kuiva Mapefloor I 900 +3% Epoksi Speed:	4 tuntia
Kävely kuiva Mapefloor I 900 +3% epoksi Speed:	14 tuntia

VAROITUS

Vaikka tässä tuote-esitteessä olevat tekniset tiedot ja suositukset on annettu parhaan tietämyksemme ja kokemuksemme mukaisesti, kaikkia yllä mainittuja tietoja on käsiteltävä aina pelkästään ohjeellisina ja ne on vahvistettava pitkän aikavälin käytännön kokeilulla; tämän vuoksi kaikkien tuotteen käyttäjien on varmistettava etukäteen, että se soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on aina itse vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Katso teknisten tietojen päivitetty versio verkkosivuiltamme osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen ja takuu tiedot, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEESEEN TEHDYT MUUTOKSET SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN JOHTAA MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN.

Mapei OY

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa



+358 9 867 8900



mapei.fi



info@mapei.fi

2056-1-2025-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen ei ole sallittua ja voi johtaa oikeudellisiin toimiin

