



Mapeband B DC Mapeband B DCL

**Itseliimautuva poly-
propeenikuituvahvisteinen
butyylihattiakaivokappale.
Liimapinnassa helposti
irrotettava suojakalvo**



KÄYTTÖKOHTEET

Mapeband B DC ja Mapeband B DCL on suunniteltu muodostamaan vesitiivis liitos viemärien ja vedeneristysjärjestelmien - kuten **Mapeguard WP:n** ja **Mapegum WPS:n** - välille.

Mapeband B DC:tä ja Mapeband B DCL:ää voidaan käyttää myös useimpien muiden rakennusmateriaalien tiivistämiseen ja liittämiseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

Mapeband B DC ja Mapeband B DCL on itseliimautuva polypropeenikuidulla vahvistettu butyylikumilattiakaivokappale.

Mapeband B DC:ssä ja Mapeband B DCL:n liimapinnassa on helposti irrotettava, silikonilla pinnoitettu suojakalvo.

Mapeband B DC ja Mapeband B DCL on kehitetty kohteisiin, joissa hyvä tarttuvuus materiaaleihin - kuten betoniin, kipsilevyyn tai keraamisiin laattoihin - on välttämätöntä, ja joissa on sileä, imukykyinen pinta.

Mapeband B DC ja Mapeband B DCL on yhteensopiva kaikkien laatoittamisessa käytettävien Mapein sementtipohjaisten ja orgaanisten liimojen kanssa

Mapeband B DC:n ja Mapeband B DCL:n ominaisuuksia ovat:

- erinomainen tartunta erityisesti muoviin, lasiin, teräkseen, polykarbonaattiin ja puuhun;

- erinomainen työstettävyys ja muodonmuutoksen kestävyys;
- asennus kylmässä;
- erinomainen tartunta alhaisissa lämpötiloissa;
- vesitiivis ja itseliimautuva;
- erinomainen lämmönkestävyys;
- helposti irrotettava suojakalvo;
- ei öljyn kulkeutumista;
- liuotainaineeton;

Suojattava UV-säteilyltä.

TYÖTAPAOHJEET

Alustan valmistelu

Mapeband B DC ja Mapeband B DCL on asennettava puhtaalle, kuivalle, sileälle ja pölyttömälle pinnalle. Asennettaessa 0–5 °C:een lämpötilassa, on varmistettava, ettei pinnassa ole huurretta tai kondensoitunutta vettä.

Jos alusta on huokoinen, pinnan lujittaminen sopivalla Mapei-tuotevalikoiman pohjusteella voi olla tarpeen.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)	
TUOTETUNNISTE	
Väri:	harmaa, polypropeenivilla
Paksuus (mm):	1
Mitat:	37 cm x 37 cm (Mapeband B DC) 37 cm x 100 cm (Mapeband B DCL)
Kuiva-ainepitoisuus (%):	100
Päästöt (ISO 16000-6):	vähän haihtuvia aineita – 30 µg/m ³
KÄYTTÖTIEDOT	
Asennuslämpötila:	0...40 °C
TEKNISET OMINAISUUDET	
Käyttölämpötila:	-30...+90 °C
Murtovenymä (EN 12311-1) (%):	100
180° Kuorintalujuus (ASTM D 1000) (N/cm):	16
Tartuntalujuus (ASTM D 2979):	6 N

Mapeband B DC:n ja Mapeband B DCL:n asentaminen ei vaadi erikoistyökaluja.

Tuotteen asentaminen

Aloita poistamalla liimaosan peittävä suojakalvo ja aseta **Mapeband B DC** ja **Mapeband B DCL** paikalleen. Jyrää tuotteen pintaa telalla, jotta alle ei jää ilmakuplia. Jos liität tuotetta nauhaan tai lattiakaivokappaleeseen, aseta ne vähintään 5 cm limittäin. Paina tuotetta telalla.

HUOMAA!

Suojaa materiaali UV-säteilyltä muutaman viikon ajan asennuksesta.

Puhdistaminen

Mapeband B DC ja **Mapeband B DCL** voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAKKAUKSET

Mapeband B DC toimitetaan 25 kpl:n pakkauksissa.

Mapeband B DCL toimitetaan 16 kpl:n pakkauksissa.

VARASTOINTI

Tuotetta on säilytettävä alkuperäisessä ja avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa +5...+40 °C:een lämpötilassa. Tuote on suositeltavaa käyttää 12 kuukauden kuluessa valmistuspäivästä, mutta materiaalien laatu ja ominaisuudet säilyvät pidempään. Pakkanen ei vaikuta tuotteeseen.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Mapeband B DC ja **Mapeband B DCL** kuuluvat tuotteisiin, joille ei tarvitse laatia käyttöturvallisuustiedotetta voimassa olevien eurooppalaisten asetusten (1906/2007/EY - REACH) mukaisesti. Suosittelemme käyttämään tuotteen käytön yhteydessä käsineitä ja suojalaseja sekä noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita.

AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU
TUOTE.

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa edellä mainittu informaatio perustuu kokemukseen tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjeita.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuotteen asennushetkellä voimassa olevassa tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia.

*Saadaksesi viimeisimmän tuotesitteen, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi
KAIKKI TUOTE-ESITTEEN SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN TEHDYT MUUTOKSET JOHTAVAT MAPEIN VASTUIDEN RAUKEAMISEEN.*

**Kaikki tuotteeseen liittyvät
lisätiedot ovat saatavissa
pyydettyäessä sekä
osoitteesta www.mapei.fi**

Mapeband B DC Mapeband B DCL



Mapeband B DC



Mapeband B DCL



BUILDING THE FUTURE