

PULICOL 2000

Liuotingeeli liimojen ja maalien poistamiseen



KÄYTTÖKOhteet

Vanhojen luonnon- ja synteettihartsipohjaisten liimojen, maalin ja laastien/laastijäämien poistoon.

Joitakin sovellusesimerkkejä

- Vanhojen liimojen poistaminen lattiosta, esim. marmorista, keraamisista laatoista, puusta, betonista, sementtitasoitteista, metallista jne.
- Vanhan liiman poistaminen keraamisista laatoista ja mosaiikista, marmorista, betonista, puusta, kipsistä, metallista, kuitubetonista jne.
- Maalin poistaminen metallin, puun, betonin jne. pinnalta.

TEKNiset ominaisuudet

Pulicol 2000 on valmistettu kloorittomien liuottimien seoksesta geelin muodossa. Se on helppo levittää lastalla tai siveltimellä, ja siitä lähtee hyvin vähän hajua.

Pulicol 2000:lla on korkea irrotuskyky hartsipohjaisten liimojen ja lakkojen kalvoista vain muutamassa minuutissa levittämisestä.

SuosituKset

- Älä sekoita **Pulicol 2000** veteen.
- Ei saa käyttää alustoilla, joita liuottimet voivat vahingoittaa, esim. tietyt muovit (kumi, PVC), pinnat, jotka on käsitelty koriste-emalilla, joka ei kestä liuottimia, tai lakatut puulattiat.
- Älä käytä **Pulicol 2000**:a polttomaalattuihin pintoihin, koska sen vaikutus on vähäinen.

TYÖTAPAohjeet

Levitä **Pulicol 2000** lastalla tai siveltimellä liima- tai lakkajäämiin, jotka on poistettava. Odota 2-3 minuuttia liiman tai lakan tyypestä riippuen ja poista **Pulicol 2000** yhdessä liiman tai lakan kanssa sileällä lastalla tai korkeapaineisella vesipesulaitteella.

Jos pinta on sileä ja vähän imukykyinen, esim. marmori tai keramiikka, huuhtelee se runsaalla vedellä.

Jos pinta on karkea ja/tai imukykyinen, esim. sementtitasoitteet tai raaputuspinnoitteet, poista jäämät hiekkapaperilla tai teräsharjalla. Älä pese puupintoja, vaan hio ne ainoastaan hiekkapaperilla.

Se, kuinka kauan **Pulicol 2000** on jätettävä päälle ennen sen poistamista, riippuu esimerkiksi liiman tyypestä ja sen paksuudesta:

- akryyliiimat: vaatii muutaman minuutin;

- polyuretaani- ja epoksipolyuretaaniliimat: kestää noin 30 minuuttia;
- toinen levitys voi olla tarpeen tietyissä olosuhteissa.

MENEKKI

Menekki riippuu liiman määrästä ja tyypistä: pääsääntöisesti peittävyys on 0,3 kg/m².

PAKKAUS

2,5 ja 0,7 kg:n astiat.

VARASTOINTI

24 kuukautta alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa.

VALMISTELUA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeita tuotteidemme turvallisesta käytöstä löytyy käyttöturvallisuustiedotteen uusimmasta versiosta verkkosivuiltamme www.mapei.fi.
TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTETUNNISTE

Olomuoto:	geeli
Väri:	maidonvalkoinen
Tiheys:	0,98
Varastointi:	24 kuukautta alkuperäispakkauksessa
Syttyvää:	kyllä

LEVITYSTIEDOT

Odotusaika ennen poistamista:	2 - 3 minuuttia liiman tai lakan tyypistä riippuen
Käyttölämpötila:	+8 °C:sta +35 °C:een
Menekki:	0,3 kg/m ²

VAROITUS

Vaikka tässä tuote-esitteessä olevat tekniset tiedot ja suositukset on annettu parhaan tietämyksemme ja kokemuksemme mukaisesti, kaikkia yllä mainittuja tietoja on käsiteltävä aina pelkästään ohjeellisina ja ne on vahvistettava pitkän aikavälin käytännön kokeilulla; tämän vuoksi kaikkien tuotteen käyttäjien on varmistettava etukäteen, että se soveltuu aiottuun käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on aina itse vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Katso teknisten tietojen päivitetty versio verkkosivuiltamme osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Näiden teknisten tietojen sisältö voidaan kopioida toiseen projektiin liittyvään asiakirjaan, mutta kyseinen asiakirja ei saa täydentää tai korvata MAPEI-tuotteen asennushetkellä voimassa olevia teknisissä tiedoissa esitettyjä vaatimuksia.

Päivitetyt tekniset tietolehdet voi ladata verkkosivuiltamme osoitteesta www.mapei.fi.

NÄIDEN TEKNISTEN TIETOJEN TAI NIISTÄ PERÄISIN OLEVIENTÄN SANAMUOTOJEN TAI VAATIMUSTEN MUUTTAMINEN KUMOAA MAPEIN VASTUUN.

Mapei OY

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa



+358 9 867 8900



mapei.fi



info@mapei.fi

569-9-2024-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen ei ole sallittua ja voi johtaa oikeudellisiin toimiin

