

ADDITIX 53

Tiksotropisoiva lisäaine epoksipohjaisille tuotteille

KÄYTTÖKOhteET

Additix 53 on synteettisiin kuituihin perustuva, hyvin kevyt täyteaine, jota käytetään lisäämään epoksia sisältävien tuotteiden viskositeettia ja tiksotrooppisuutta.

Käyttöesimerkkejä

- Lisäämällä seokseen **Additix 53**:a, muuttuu koostumus kittimäiseksi. Tämä helpottaa alustan kuoppien, halkeamien ja naarmujen täyttämistä.
- Sekoita **Additix 53**:a matalaviskoosiseen epoksituotteeseen estämään valuma levitettäessä pinnoitetta ja/tai epoksilaastia pystypinnalle tai jyrkästi kaltevalle lattiapinnalle.
- Sekoita **Additix 53**:a tuotteeseen helpottamaan levittämistä koveriin kulmiin ja perusmuureihin, kun teet saumatonta, epoksipohjaista lattiaa.
- Sekoita **Additix 53**:a epoksinnoitukseen saadaksesi appelsiininkuorimaisen pintaviimeistelyn.

TEKNiset OMINAISUUDET

Additix 53 on hieno, kevyestä polyeteenikuidusta (HDPE) koostuva, epoksiin sekoitettava lisäaine.

TYÖTAPAOhJEET

Sekoita epoksituote teknisen tietolehden mukaisesti, lisää lopuksi **Additix 53** ja sekoita huolellisesti sopiva, paakuton koostumus. Sekoita porakoneella puhtaalla vispilällä matalla nopeudella, jotta komponentit sekoittuvat kunnolla.

Lisää varovasti **Additix 53**:a epoksiseokseen, kunnes saavutat halutun koostumuksen. Jos haluat tehdä epoksinnoitella appelsiininkuorimaisen pintaviimeistelyn, lisättävä normaali tuotemäärä on 1,5–2 painoprosenttia.

Kun käytetään muihin kuin edellä kuvattuihin käyttökohteisiin, lisää **Additix 53**:a seokseen, kunnes saavutat halutun koostumuksen ja tiksotrooppisuuden. **Additix 53** sekoitetaan epoksiin porakonevispilällä matalalla nopeudella.

Huomaa, että pigmentoitujen epoksituotteiden väri muuttuu, kun niihin lisätään **Additix 53**:a. Kirkas epoksi muuttuu valkeahkoksi.

PUHDISTUS

Puhdista kaikki epoksin sekoittamiseen ja levittämiseen käytetyt työkalut **Thinner**-ohenteella. Kun tuote on kovettunut, voidaan se poistaa vain mekaanisesti.

MENEKKI

Normaali menekki on 1–5 painoprosenttia epoksin määrästä, riippuen seoksen halutusta koostumuksesta.

PAKKAUS

10 kg paperisäkki

VARASTOINTI

Additix 53 on varastoitava alkuperäispakkauksessaan +5...+30 °C lämpötilassa kuivassa tilassa. Suojaa jäätymiseltä.

VALMISTETTA JA ASENNUSTA KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeita tuotteidemme turvallisesta käytöstä löytyy käyttöturvallisuustiedotteen uusimmasta versiosta, joka on saatavilla verkkosivuiltamme www.mapei.fi

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Väri:	valkeahko
Olomuoto:	jauhe
Turpoaminen vedessä (%):	noin 1,6
Kuitupituus (polyeteeni):	100 µm
Kuiturakenne:	haarautunut

HUOM!

Vaikka tässä tuote-esitteessä olevat tekniset tiedot ja suositukset on annettu parhaan tietämyksemme ja kokemuksemme mukaisesti, kaikkia yllä mainittuja tietoja on käsiteltävä aina pelkästään ohjeellisina ja ne on vahvistettava pitkän aikavälin käytännön kokeilulla. Tämän vuoksi kaikkien tuotteen käyttäjien on varmistettava etukäteen sen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Käyttäjä on aina itse vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Katso teknisen tietolehden päivitetty versio verkkosivuiltamme www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tietolehden sisältö voidaan kopioida toiseen projektiin liittyvään asiakirjaan, mutta kyseinen asiakirja ei saa täydentää tai korvata MAPEI-tuotteen asennushetkellä voimassa olevia teknisessä tietolehdessä esitettyjä vaatimuksia. Päivitetyt teknisen tietolehden ja takuutiedot löydät kotisivuiltamme www.mapei.fi

TÄMÄN TEKNISEN TIETOLEHDEN TAI SIITÄ PERÄISIN OLEVIEN SANAMUOTOJEN TAI VAATIMUSTEN MUUTTAMINEN MITÄTÖI KAIKKI MAPEIN MYÖNTÄMÄT TAKUUT.

Mapei OY

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa



+358 9 867 8900



mapei.fi



info@mapei.fi

8855-02-2024-fi

Tässä julkaistujen tekstien ja/tai kuvien kopioiminen on kielletty. Määräyksen noudattamatta jättäminen voi johtaa oikeustoimiin.

