

PRIMER E-10

Pohjuste elastisille maaleille ja slammausmassoille



TUOTEKUVAUS

Primer E-10 on pohjuste elastisten maalien ja pinnoitteiden alle varmistamaan hyvä tartunta betoniin.

TEKNISET OMINAISUUDET

Primer E-10 ei merkittävästi vähennä vesihöyryn läpäisevyyttä.

Primer E-10 on erittäin pienikokoisista akryylipartikkeleista koostuva emulsio. Tämä varmistaa hyvän alustaantunkeutumisen ja hyvän tartunnan.

Primer E-10 voidaan käyttää myös pohjusteena pumpputasoiteille.

KÄYTTÖOHJEET

Alustassa ei saa olla öljyä tai irrallista ainesta. Pohjustus antaa elastiselle pinnoitteelle parhaan tartunnan hiekkapuhalletulle, kuivalle betonialustalle, mutta myös heikosti imevät, hieman kosteat alustat antavat hyvän tartunnan. Alustalla ei saa olla vettä. Vanha maali on poistettava huolellisesti.

Primer E-10 käytetään betonin laadusta ja huokoisuudesta riippuen ohentamattomana tai vedellä ohennettuna suhteessa 1:1. (Matala huokoisuus – ohentamaton, korkea huokoisuus – vedellä ohennettu).

Primer E-10 levitetään siveltimellä tai ruiskulla koko alusta tasaisesti peittäen. Pohjuste on levitettävä riittävän ajoissa, jotta se ehtii kuivua ennen jatkokäsittelyä. Jos pohjuste on ollut levitettynä yli 2 vrk ennen maalausta/pinnoitusta, pohjustus on uusittava.

Tämä pätee myös, jos pohjustettu alue on likaantunut. Jos **Primer E-10** käytetään itsesiliävän tasoitteen alla, ohennetaan pohjuste vedellä suhteessa 1:1. Älä käytä alle +5°C lämpötilassa.

PUHDISTAMINEN

Kaikki käytetyt välineet on pestävä vedellä heti käytön jälkeen.

MENEKKI

N. 0,1 - 0,25 l/m².

PAKKAUS

Primer E-10 toimitetaan 1 kg pulloissa sekä 5 kg ja 25 kg kanistereissa.

VARASTOINTI

Säilyy 12 kk varastoituna avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan pakkaselta (+5°C) suojattuna.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Väri:	sininen
Olomuoto:	neste
Tiheys (kg/l):	n. 1,0
Viskositeetti (+20°C):	5 - 20
Kuiva-ainepitoisuus (%):	n. 25
pH:	7 - 8
Vesihöyrynvastus:	0,4 m ilmakerros (0,2 kg/m ²)

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen jokaisen käyttäjä kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen ja takuu tiedot, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEeseen TEHDYT MUUTOKSET SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN JOHTAA MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN.

10209-10-2021-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen on kielletty ja se voi johtaa oikeustoimiin.

