

**AQUACOAT 2650**
pintamaali

MAALITYYPPI	Vesiohenteinen akryyliperustainen pintamaali.
KÄYTTÖ	Puulistat ja -ovent sekä MDF- ja kuitulevyypinnat sisätiloissa. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	AQUACOAT 2650 kuivuu nopeasti ja muodostaa kovan, kulutusta kestävä pinnan. Hyvä tartunta alustaan ja pohjamaaliin.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	n. 40 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus	n. 590 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 20 g/l
Teoreettinen riittoisuus	8 m ² /l (märkäkalvo 125 µm, kuivakalvo 50 µm)
Kuivumisaika, +20°C / RH 50 % - pölykuiva - kosketuskuiva	30 min kuluttua n. 1 h kuluttua Kuivumisajat perustuvat levitysmäärään 100 g/m ² ja hyvään ilmanvaihtoon. Ennen pinoamista on varmistuttava siitä, että kappaleet ovat riittävän viileitä, jottei pinoamislämpötila ole korkeampi kuin 25 °C. Näin vähennetään tarttumisen mahdollisuutta.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi
Kiilto	AQUACOAT 2650-23: puolihihmeä
Värisävyt	Sävytettävissä

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

Maalausolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - 38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.

Maali levitetään ruiskulla.

POHJAMAALAUUS tehdään AQUA FILLER 1100:lla.

LISÄTIETOJA

Tietyt puulajit, kuten seetri, tammi, mahanke ja saarni, sisältävät vesiohenteisia uuteaineita, jotka saattavat tihkua pinnoitteen läpi ja tahrata peittäväillä sävyillä maalattuja pintoja. Ottakaa yhteyttä tekniseen tukeemme lisätietojen saamiseksi.

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava kuivassa, tuulettuvassa paikassa ja tiiviisti suljetuissa astioissa erillään elintarvikkeista. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_738_Tuoteseloste.pdf