



# AQUAFILLER 6400-00

## pohjamaali

|  |   |
|--|---|
| <b>MAALITYYPPI</b>   | Vesiohenteinen, akryyliperustainen pohjamaali, jolla on korkea kuiva-ainepitoisuus.   |
| <b>KÄYTTÖ</b>  | <p>Puulistat ja -ovet sekä MDF- ja kuitulevyypinnat sisätiloissa. Myös pohjamaalina puu-alumiini-ikkunoiden sääräsituksilta suojattuihin osiin.</p> <p>Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.</p> |
| <b>ERIKOISOMINAISUUDET</b>   | <p>AQUAFILLER 6400-00 kuivuu nopeasti ja se on helppo hioa. AQUAFILLER 6400-00:lla saadaan täyttävä pinta, joka voidaan pintamaalata vesiohenteisilla maaleilla.</p> <p>AQUAFILLER 6400-00:a voidaan käyttää esim. puu-alumiini-ikkunoissa, mutta ei suoraan ulkotiloihin.</p>        |
| <b>TEKNISET TIEDOT</b>   |   |
| <b>Kuiva-ainepitoisuus</b>   | n. 54 ±2 tilavuus-%<br>n. 70 ±2 paino-%   |
| <b>Kiintoainepitoisuus</b>   | n. 1100 g/l   |
| <b>Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)</b>                           | n. 9 g/l  |
| <b>Teoreettinen riittoisuus</b>                                    | 6,6 m <sup>2</sup> /l (märkäkalvo 150 µm, kuivakalvo 82 µm)<br>3,3 m <sup>2</sup> /l (märkäkalvo 300 µm, kuivakalvo 165 µm)   |
| <b>Kuivumisaika, +23°C, ilman suht. kosteus 50 % (lasi 120 µm)</b> |   |
| - pölykuiva  | 10 min kuluttua   |
| - kosketuskuiva  | 20 min kuluttua   |
| <b>Päällemaalattavissa</b>   | 1 h kuluttua  |
|  | Kuivumisajat ovat viitteellisiä, koska tuote on tarkoitettu käytettäväksi puupohjaisilla alustoilla.  |
| <b>Ohenne, välineiden pesu</b>                                     | Vesi  |
| <b>Kiilto</b>  | Himmeä  |
| <b>Värisävyt</b>   | Valkoinen   |
| <b>VAROITUSMERKINTÄ</b>  | Katso käyttöturvallisuustiedote.  |

Käännä

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittely**

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.  
Puun kosteuden tulee olla alle 20 %.

**Maalausolosuhteet**

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.  
Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 - +38°C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä.

**Maalaus**

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.  
Maali levitetään ruiskulla.  
Suositellaan käytettäväksi ohentamattomana, mutta voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä (0-10%).

**LISÄTIETOJA**

Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava tiiviisti suljetuissa astioissa. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

EI SAA JÄÄTYÄ

---

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maalituotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---



FI\_1557\_Tuoteseloste.pdf