

AQUAFILLER 6500-01

väilakka

MAALITYYPPI	AQUAFILLER 6500-01 on vesiohenteinen väilakka teolliseen käyttöön.
KÄYTTÖ	Tarkoitettu ulkokäyttöön tulevien uusien puupintojen, kuten ovien ja ikkunoiden käsittelyyn. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys maalinvalmistajaan ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen.
ERIKOISOMINAISUUDET	AQUA FILLER 6500-01 täyttää hyvin kovapuun huokokset.

TEKNISET TIEDOT	
Kuiva-ainepitoisuus	n. 33 paino-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	n. 1 g/l
Teoreettinen riittoisuus	n. 10 m ² /l Määrä voi vaihdella riippuen levitystavasta ja puualustasta.
Kuivumisaika, +20°C / RH 50 % - käsittelykuiva - hiottavissa ja uudelleen käsiteltävissä	1 - 2 h kuluttua 2 - 3 h kuluttua Kuivumisaikaa voidaan lyhentää käyttämällä erityisiä kuivausmenetelmiä kuivumisen jouduttamiseksi. Kuivumisajat ovat viitteellisiä ja saattavat vaihdella puun laadun, lämpötilojen, kosteuden, ilmanvaihdon ja maalikerroksen paksuuden mukaan.
Välineiden pesu	Vesi
Värisävyt	Väritön
VAROITUSMERKINTÄ	Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsitteleminen

Pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Puun kosteuden tulee olla noin 13%, ei yli 15 %.

Ulkokäyttöön tulevat puupinnat (paitsi trooppisista puulajeista valmistetut) tulisi alipainekyllästää (havupuulajit) tai käsitellä puunsuoja-aineella.

Levitysolosuhteet

Paras lopputulos saadaan, kun tuotteen ja ilman lämpötila on +18 - +22°C ja ilman suhteellinen kosteus on noin 50 %.

Levitys

Tuote toimitetaan käyttövalmiina.
Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään flow-coatilla tai kastamalla. Haihtumisen vuoksi nesteen kiintoainepitoisuutta on säännöllisesti säädettävä vedellä.
Suositeltava märkäkalvonpaksuus on noin 100 µm.

Pohjamaalatut pinnat on käsiteltävä pintamaalilla ennen niiden altistamista säärasitukselle.

VARASTOINTI

Ei saa jäätyä. Varastoitava yli +5 °C:ssa.
Varastointikestävyys ilmoitetaan etiketissä. Varastoitava viileässä ja tiiviisti suljetuissa astioissa.

Tuoteselosteen tiedot ovat ohjearvoja jotka perustuvat laboratorikokeisiin ja käytännön tuloksiin. Teknos vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Sen sijaan Teknos ei vastaa tehdystä maalaustyöstä, koska se on suuressa määrin riippuvainen käsittely- ja maalausolosuhteista. Teknos ei myöskään vastaa vahingoista jotka aiheutuvat maali tuotteen virheellisestä käytöstä. Tuote on tarkoitettu yksinomaan ammattikäyttöön. Tämä edellyttää, että käyttäjällä on riittävät tiedot tuotteen käyttämiseksi sekä teknisesti että työturvallisuusmielessä oikealla tavalla. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot Teknosin tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedoista ja järjestelmäselosteista.



FI_2051_Tuoteseloste.pdf