



Primer LT



Akryylipohjainen pohjuste Ultratop Loft tuotteille ja sementtipohjaisille tasoitusmassoille



KÄYTTÖKOHEET

Monikäyttöinen tartunta-aine ja pohjuste sisätiloihin, erityisesti parantamaan tartuntaa **Ultratop Loft:n** ja MAPEIn sementtipohjaisten tasoitteiden alle sekä kerrosten väliin. Soveltuu imeville ja imemättömille alustoille.

Käyttökohteita

- **Ultratop Loft** tuotteiden kerrosten väliin pysty- ja vaakapinnoilla.
- Pohjusteeksi tasaisille sementtipohjaisille alustoille tai betonilattioille jotka halutaan tasoittaa MAPEIn tasoituslaasteilla.
- Liimajäämiä sisältävän pinnan käsittely tai vanhan, hyvin kiinnipysyvän tasoitteen päälle ennen uutta tasoitusta tai liiman levitystä.
- Pohjusteeksi kipsi-, puu-, vesivaneri-, lastulevy- ja terrazzo alustoille tai keraamisten sekä kivilaattojen päälle ennen tasoitusta tai liiman levitystä.

TEKNISET TIEDOT

Primer LT on liuotinvapaa, akryylihartsipohjainen pohjuste ja tartunta-aine vesidispersiossa. Se on helppo levittää ja se tarttuu hyvin alustaansa sekä kestää vettä ja ikääntymistä.

Primer LT on valkoinen, käyttövalmis lateksituote joka on helppo levittää telalla tai harjalla.

Primer LT ei ole syttyvää ja se sisältää vain hyvin vähän haittuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) (EMICODE EC1 Plus). Tämän vuoksi tuotetta ei pidetä vaarallisena

terveydelle tuotetta käyttäville eikä loppukäyttäjille. Sitä voidaan myös varastoida ilman erityisiä varotoimia.

SUOSITUKSIA

- Käytä tuotetta vain sisätiloissa.
- Mangnesiumia sisältävät alustat tulee käsitellä **Primer EP** tai **Mapeprimer W** pohjusteella.
- Käytä **Primer LT:tä** puualustoilla jotka pysyvät muuttumattomina myös kosteudessa.
- Älä käytä **Primer LT:tä** alustoilla joissa esiintyy nousevaa kosteutta.
- Käytettäessä **Primer LT:tä** yhdessä **Ultratop Loft:n** kanssa, tuote levitetään ainoastaan tartunta-aineksi eri kerrosten väliin tai pystypinnoilla pohjusteeksi jos alusta on imevä.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

Alustan esityöt

Kun tuotetta käytetään **Ultratop Loft** kerrosten välissä, huolehdi että ensimmäinen kerros on kovettunut ja kuiva.

Alustan tulee olla kuiva ja vahva eikä siinä saa olla pölyä, irtoainesta, halkeamia, vanhaa maalia, vahaa, öljyä, ruostetta tai muuta tartuntaa heikentävää ainetta. Poista kaikki pöly imurilla.

Tarkista myös että alustassa ei esiinny nousevaa kosteutta.

Kelluvat valut jotka on asennettu suoraan lämmön- tai äänieristeen päälle, sekä valut jotka ovat kosketuksissa maahan, tulee suojata höyrysululla.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Olomuoto:	juokseva neste
Väri:	valkoinen
Tiheys (g/cm³):	1,03
pH:	7,5
Kuiva-ainepitoisuus (%):	43
Brookfield viskositeetti (mPa·s):	1200 (# 2 – 20 opm)
EMICODE:	EC1 Plus – hyvin vähän emissioita

TUOTTEEN KÄYTTÖTIEDOT (+23°C – 50% R.H.)

Käyttölämpötila:	+5°C - +35°C
Kuivumisajat: – betoni-puu: – keraamiset laatat:	15 - 20 min. 30 - 40 min.
Odotusaika ennen tasoitteen tai liiman levitystä: – betoni-puu: – keraamiset laatat:	2 - 3 tuntia 4 - 5 tuntia

LOPULLISET OMINAISUUDET

Kosteuden kesto:	erinomainen
Ikääntymisen kesto:	erinomainen
Liuottimien ja öljyn kesto:	kohtalainen
Happojen ja alkalien kesto:	kohtalainen
Lämmön kesto:	erinomainen

Tuotteen levitys

Levitä **Primer LT**:tä alustalle tasainen kerros käyttäen telaa tai harjaa seuraavasti:

- ohennettuna vedellä 1:1 kun levitetään **Ultratop Loft** kerrosten väliin;
- ohennettuna vedellä 1:2 sementtipohjaisille alustoille;
- ohentamattomana keraamisille laatoille, luonnonkiville tai puulle jossa liima jäämiä (jos kestää vettä).

Odota kunnes tuote on kuivunut ja levitä toinen kerros **Ultratop Loft**:a tai sementtipohjaista tasoitetta. Odotusaika on noin 2 - 5 tuntia, riippuen huoneen lämpötilasta ja ilman kosteudesta. Älä odota pitempään kuin 24 tuntia.

Puhdistus

Primer LT on helppo poistaa työvälineistä tuoreena, kuivuttuaan se pitää poistaa käyttäen teollisuus alkoholia.

MENEKKI

Kun tuotetta käytetään **Ultratop Loft** kerrosten välissä, menekki on noin 0,1 kg/m². Muille alustoille, menekki on noin 0,1 - 0,2 kg/m² riippuen alustan huokoisuudesta ja olosuhteista.

PAKKAUS

Primer LT on pakattu 5 kg:n astioihin.

VARASTOINTI

Tuote säilyy 12 kuukautta avaamattomana alkuperäispakkauksessa varastoituna +5°C - +30°C lämpötilassa.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen ja takuu tiedot, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEESEEN TEHDYT MUUTOKSET SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN JOHTAA MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN



Tätä symbolia käytetään tunnistamaan matalan emission (VOC) omaavat MAPEI-tuotteet jotka ovat sertifioidut kansainvälisen lattia-asennustuotteiden emissiotarkastusjärjestön GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) toimesta.



Tämä symboli osoittaa sitoutumisemme ympäristöarvoihin. Yli 110 MAPEI-tuotteen ominaisuutena on "Green Innovation"- tunnus joka helpottaa edistämään arvioitavissa olevia yksityiskohtia tulevisissa LEED-sertifioituissa projekteissa.

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisätiedot ovat saatavissa pyydettäessä sekä osoitteista www.mapei.fi

Primer-LT



BUILDING THE FUTURE

Tämän tuotekortin teksti, valokuvat ja piirrosten kaikenlainen
julkaiseminen on kielletty.

6786-12-2017 (FI)