



ARDEX DS 40

Askeläänen vaimennuslaatta

- Keraamisten laattojen, luonnonkivien ja betonilaattojen alle
- Myös heikkojen pintojen silloittamiseen ennen keraamisen laatan tai luonnonkiven asentamista
- Alentaa askeläänen kulkeutumista 14 dB
- Asuin- ja liiketiloissa 2 KN/m² -rasituksiin asti
- Nostaa rakennetta vain 4,5 mm
- Helppo leikata ja kiinnittää
- Myös lattialämmityspinoille



Käyttöalue

Sisätiloissa lattiapinoilla.

Uudis- ja korjausrakentamisessa, asuin- ja liiketiloissa 2 KN/m² -rasituksiin saakka – vain henkilöliikenteen alla.

Askeläänenvaimennukseen ja huonojen alustojen silloittamiseen ennen keraamisten laattojen ja luonnonkivien asennusta

- betonille
- betoniin asennetun lattialämmitysrakenteen päälle
- itsetasoituvalla lattiakipsille
- magnesiittilattialle
- valuasfaltille
- lastulevyllä
- keraamisille lattialaatoille.

Vain kuivissa sisätiloissa.

Koostumus

ARDEX DS 40 -laatoissa on pysyvästi joustava rakenne, joka sisältää mineraalisia täyteaineita ja PU-sideaineita. Laatussa on huopatausta ja etupuolella hiekkakarhennus.

Alustan esikäsittely

Alustan pitää olla kuiva, luja, kantava, puhdas ja tasainen.

Kipsillä tasoitettut lattiat ja muut sileät pinnat karhennetaan, imuroidaan ja pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella, joka laimennetaan vedellä 1:0,5 (½ osaa vettä) ennen ARDEX DS 40 -laatan asentamista.

Epätasaiset alustat pohjustetaan tarkoitukseen sopivalla ARDEX-pohjustusaineella ja tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla ARDEX-tasointeella ennen ARDEX DS 40 -laatan asentamista.

ARDEX DS 40 -laattalla voidaan silloittaa <1 mm halkeamat, kun halkeamissa ei ole hammastusta eli liikettä rakenteen pystysuunnassa – alustan pitää olla tasainen.



ARDEX DS 40

Askeläänen vaimennuslaatta

Asennus

- Alusta puhdistetaan perusteellisesti imuroimalla. Mahdolliset epätasaisuudet tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvalla ARDEX-tasoitella.
- Seinien alaosiin, pilareiden juurille ja muihin rajoittaviin rakennusosiin asennetaan ARDEX TP 50 -irrotuskaista ennen ARDEX DS 40 -laatan asentamista.
- ARDEX DS 40 -laatat levitetään vapaasti lattialle ennen leikkaamista. Yksittäinen laatta on helppo leikata mattoveitsellä laatan takapinnalta.
- ARDEX X 78 tai ARDEX X 90 levitetään alustalle 3 mm laastikammalla (karkeilla alustoilla käytetään 4 mm laastikampaa). ARDEX DS 40 -laatat asennetaan puskusumaan huopapuoli alaspäin. Laatat painetaan märkään laastiin kiinni teräslastalla tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla työkalulla. Laatat asennetaan tiililadonnalla, jotta vältytään risteäviltä saumoilta. Vanhoilla PVC-pinnoilla käytetään asentamiseen ARDEX AF 830 -teippiliimaa lyhytkarvaisella telalla. 30–40 minuutin tuuletusajan jälkeen asennetaan ARDEX DS 40 -laatat, minkä jälkeen laatoitus voidaan aloittaa heti.
- Laastin nouseminen saumaan estetään ARDEX DS 40 -laattoja kiinnitettäessä. Laastin painuminen saumaan estetään laattoja tai luonnonkiviä asennettaessa tiivistämällä saumat ARDEX S 1-K -vedeneristeellä tai ARDEX CA 20 P -asennusliimalla ennen keraamisten laattojen asennusta.
- Kun ARDEX DS 40 -laatat asennetaan huokoiselle alustalle, voidaan laattojen kiinnitys aloittaa välittömästi asennuksen jälkeen. Imemättömillä pinnoilla annetaan ARDEX DS 40 -laattojen kuivua noin 2 tuntia ennen keraamisten laattojen asennusta.
- Keraamisten laattojen pitää olla $\geq 15 \times 15$ cm, murtolujuus pitää olla vähintään 1500 N ja paksuus vähintään 8 mm. Mittatarkkojen luonnonkivilaattojen pitää olla vähintään 15 mm paksuisia.
- Laattojen kiinnitys tehdään ARDEX X 90 tai ARDEX X 78 -kiinnityslaastilla. Alkaliselle kosteudelle herkätkä luonnonkivet kiinnitetään ARDEX X 32 -kiinnityslaastilla (korkeintaan 5 mm laastipaksuudella). Kiinnitettävien laattojen tartunta pitää olla 100 %:nen ARDEX DS 40 -laattoihin.
- Saumaukseen käytetään tarkoitukseen sopivaa ARDEX-saumalaastia. Rajakohdissa käytetään ARDEX-silikonia.

Askeläänen vaimennus ja vedeneristys

Kalusteiden takana ja alla huoneistojen keittiötiloissa voidaan käyttää ARDEX S 1-K -vedeneristettä ARDEX DS 40 -askeläänen vaimennustimen päällä. Rajakohdissa käytetään ARDEX SK 12 -vahvistusnauhaa ja putkiläpiviennissä ARDEX-läpivientikappaleita. Vedeneriste levitetään vähintään kahteen kertaan alustaan siten, että vähimmäiskuivakalvopakkuus on 0,5 mm. Laatoitukseen ja saumaukseen käytetään ARDEX S 1-K -järjestelmään kuuluvia tuotteita.

Yleisesti

ARDEX DS 40 -levyjä ei voida käyttää alle +5 °C lämpötiloissa.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Huomattavaa

ARDEX DS 40 -laattojen asennus mitoitetaan niin, että olemassa olevat liikuntasauamat säilyvät.

Ei voida käyttää ulkotiloissa tai jatkuvasti märkänä olevissa rakenteissa.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Levykoko:	750 mm x 500 mm x 4,5 mm 0,375 m ² /levy
Paino:	5,1 kg/m ²
Väri:	sininen
Askeläänen vaimennus:	14 dB (DIN EN ISO 140-8)
Paloluokka:	B2 (levy) B1 (keraamisen laatan kanssa)
Lämmönläpäisyvastus:	0,036 m ² K/W
Lämmönjohtavuus:	0,11 W/mK
Vesihöyryndifфуsiovastustus:	450 μ
Lattialämmitys:	soveltuu
Pakkaus:	10 levyä laatikossa = 3,75 m ²
Varastointi:	kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa n. 3 vuotta. Säilytetään vaakatasossa. Sarjanumeron 2 ensimmäistä numeroa kertovat valmistuskuukauden ja 3. numero valmistusvuoden.