



# ARDEX E 100

## Akryyllisäaine

- Betonimassoihin ja tasoitteisiin
- Liuotteeton
- Lisää lujuutta ja tartuntaa
- Vähentää halkeamia ja kulumista
- Alkalinkestävä
- Parantaa korroosiosuojaa



### Käyttöalue

Lisäaineeksi

- ARDEX B 14 -betonikorjausmassaan
- ARDEX B 12 -betonitasoitteeseen
- ARDEX B 10 -hienotasoitteeseen
- ARDEX A 46 -korjausmassaan.

Lisäaineeksi tartuntakerroksiin.

Parantaa lujuutta, sitkeyttä, tartuntaa ja vähentää jännitteitä.

Parantaa laastien plastisuutta ja työskentelykoostumusta ilman ylimääräistä vettä.

Parantaa korjaustulosta betoni-, rappaus- ja beonielementtipinnoilla.

Mahdollistaa ohuempien lattiavalukerroksien kiinnityksen, lisää lujuuskestävyyttä ja elastisuutta sekä lisää laastien ja massojen tartuntaa myös sileille alustoille.

Lisää laastien tartuntakykyä liimattaessa klinkkeri- ja luonnonkivilaattoja.

### Työskentely

Käytä aina puhtaita astioita.

ARDEX E 100 ohennetaan vedellä taulukon mukaisesti ja käytetään sekoitusliuoksena kyseisiin laasteihin, tartuntakerroksiin ja sementtipohjaisiin tasoitteisiin.

Tehtäessä tartuntakerroksia on huomattava, että seos on harjattava hyvin kiinni alustaan.

Massa levitetään märkään tartuntakerrokseen.

Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa yli +5 °C lämpötiloissa.

# ARDEX E 100

## Akryylilisäaine

### Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Pakkaus:	astia 1,75 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Suojattava pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.

Materiaali	Sekoitusuhde <sup>*)</sup>				Lujuudet 28 päivän jälkeen ARDEX E 100 -lisäyksellä (ilman ARDEX E 100 -lisäystä)	
	sementti	hiekkä	ARDEX E 100	vesi	Taivutusvetolujuus N/mm <sup>2</sup>	Puristuslujuus N/mm <sup>2</sup>
Tarutuntakerros, hienojakoinen	25 kg	25 kg raekoko 0–2 mm	6,75 kg	6,75 L	–	–
Tarutuntakerros, karhea	25 kg	25 kg raekoko 0–8 mm	6,0 kg	6,0 L	–	–
Hieno laasti alle 15 mm	25 kg	75 kg raekoko 0–2 mm	5,0 kg	10,0 L	10 (6)	33 (27)
Laasti alle 30 mm	25 kg	75 kg raekoko 0–4 mm	3,25 kg	9,75 L	10 (5)	31 (24)
Laasti yli 30 mm	25 kg	100 kg raekoko 0–8 mm	4,25 kg	12,0 L	9 (5)	34 (22)
	tasoite					
ARDEX B 10 hienotasoite	25 kg	kts. tuote-esite	2,5 kg	7,0 l	11 (6)	22 (15)
ARDEX B 12 märkätilatasoite	25 kg	kts. tuote-esite	2,25 kg	6,75 l	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14 betonitasoite	20 kg	kts. tuote-esite	1,4 kg	4,2 l	12 (7)	31 (20)
ARDEX A 46 korjausmassa	12,5 kg	ei	0,9 kg	2,75 l	11 (6)	35 (20)

<sup>\*)</sup> ARDEX E 100 ja vesi sekoitetaan puhtaassa astiassa.  
Sementti ja hiekka sekoitetaan kuivasekoituksena ja kaadetaan astiaan voimakkaasti sekoittaen.