



VARMALLA POHJALLA

ARDEX P 10 SR

Pikakorjausharts



Betonipinnoilla halkeamien täyttöön.

Listojen ja kiskojen liimaamiseen.

Hyvä tunkeutuvaisuus alhaisen viskositeetin ansiosta.

Hajuton - erityisen pienet emissiot.

Sekoitetaan ravistamalla ilman työkaluja.

Nopeasti kovettuva ja kuormitettava.

Helppo käytettävyys pullosta.

Sisätiloihin.

ARDEX P 10 SR

Pikakorjausharts

Käyttöalue

Sisätiloissa.

Huokoisilla ja tiiviillä pinnoilla.

Vaurioalueille, saumoihin ja hiushalkeamiin. Kiskojen ja listojen liimaamiseen puupinnoilla, luonnonkivillä, keraamisilla laatoilla ja muilla lujilla pinnoilla.

Osittain irtonaisten parkettien kiinnittäminen.

Tyyppi

ARDEX P 10 SR on polymeerimodifioitu silikaattiharts sisältäen kaksi muovipulloa – komponentit A ja B.

Työskentely

Alustan pitää olla luja, kuiva ja puhdas.

Halkeamat ja saumat levennetään ja urataan poikittain saumaan nähden 20 cm välein liitoshakasilie.

Saumata avataan 2/3 -syvyyteen. Vesiputkien ja sähköjohtojen sijainnit kartoitetaan ennen työtä. Pöly poistetaan ennen injektointia. Liitoshakaset asennetaan poikittaisuriin.

Halkeamien korjaus tehdään vasta, kun betoni on päällystyskelppoinen kutistumisen suhteen.

B-osa kaadetaan A-osan sekaan ja ravistetaan voimakkaasti 15 sekuntia niin, että saadaan tasainen ja yksivärinen koostumus.

Tuotteen osittaminen pienempiin määriin on mahdollista tilavuusosissa 1:1.

Pullon suutin leikataan tarvittaessa halkeaman tai vaurioalueen mukaan. Työaika on noin 10 minuuttia.

Ylimääräinen seos poistetaan lastalla pikimmiten ja kvartsihiekkasirotellessa aina tuoreeseen hartsin jatkotartunnan varmistamiseksi. Jatkotyöskentely on mahdollista 30–40 min. kovettumisen jälkeen.

Kiskojen ja listojen kiinnittämiseen voi olla tarpeellista käyttää jäykempää koostumusta. Kun hartsin annetaan sekoittamisen jälkeen pullossa muutaman minuutin, niin viskositeetti nousee ja koostumus on parempi kiinnittämiseen.

Tuore harts poistetaan työvälineistä tarkoitukseen sopivalla liuottimella. Kovettunut harts voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Kiinnitettävien kappaleiden pitää olla puhtaita.

Huomaa

ARDEX P 10 SR -harts voidaan asentaa yli +15 °C lämpötilassa (rakenne ja ilma).

Alin varastointilämpötila on +10 °C. Alemmat varastointilämpötilat voivat vahingoittaa tuotetta ja vaikuttaa oleellisesti tuotteen toimivuuteen.

Tutustukaa ennen käyttöä kotisivuilla olevaan käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Tekniset tiedot

ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Raaka-aine:	Polymeerimodifioitu silikaattiharts
Sekoitus:	Komponentti A: 300 ml (0,399 kg) pullo Komponentti B: 300 ml (0,444 kg) pullo
Tilavuusosissa:	1:1
Tilavuuspaino:	Komponentti A: 1,13 g/cm ³ Komponentti B: 1,48 g/cm ³
Väri:	Komponentti A: ruskea Komponentti B: väritön
Työaika astiassa:	n. 10 min. (20 °C)
Kuormitettavissa:	n. 20 min. (20 °C)
Kovettumisaika:	30–40 min. (20 °C)
Pakkaus:	Koostuu kahdesta muovipullost. Pakkaus sisältää liitoshakasia ja suojakäsineet.
Varastointi:	Pullot varastoidaan pystyssä väh. +10 °C lämpötilassa. Varastointiaika on 12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

Takuu

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.