



ARDEX P 82

Pohjustusaine

- Kaksikomponenttinen
- Sileille ja tiiville alustoille
- Liutteeton
- Korvaa neopreeniprimerin



Käyttöalue

Pohjustusaine ja tartuntasilta sileille ja tiiville alustoille kuten

- ontelolaatat ja imubetonilattiat tasoitteiden alustana
- lastulevyt
- puu
- mosaiikkibetoni
- keraamiset laatat
- klinkkerit
- teräslevyt
- keinoainepinnoitteet
- lakka-, öljy- ja muovimaalit
- tasoitteiden ja kiinnityslaastien alustana.

Vain sisätiloihin.

Työskentely

Komponentit A ja B sekoitetaan 1:1 huolellisesti painon tai tilavuuden mukaan kunnes saavutetaan vaaleanpunainen, tasainen ja käyttövalmis primeri. Käyttöaika +18 °C – +20 °C lämpötilassa on n. 1 tunti.

ARDEX P 82 -keinohartsiprimeri levitetään ohueksi kerrokseksi kuivalle ja puhtaalle alustalle, jossa ei ole tartuntaa heikentäviä aineita. Levitys suoritetaan siveltimellä, telalla, solukumilastalla tai sileällä lastalla. Voidsaan ohentaa 5 % vedellä levitettävyyden parantamiseksi.

Tasoitemassat tai kiinnityslaastit voidaan levittää, kun primeri on kuivunut kirkkaaksi kalvoksi. Kuivumisaika on n. 1 tunti riippuen ilmanvaihdosta, lämpötilasta ja alustasta. Matalat lämpötilat ja/tai suuri ilman kosteus voivat hidastaa primerin kovettumista.

ARDEX P 82

Pohjustusaine

ARDEX P 82 -keinohartsiprimeri tekee hyvän tartuntasillan kaikille tiiviille ja sileille alustoille, jotka ovat kiinteitä, kuivia ja puhtaita rasvasta, öljystä, vahasta, pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä aineista.

Tasoitus tehdään viimeistään kahden päivän kuluttua primerin levityksestä.

Sekoitusastiat sekä työkalut voidaan puhdistaa vedellä välittömästi käytön jälkeen. ARDEX P 82 -keinohartsiprimeri poistetaan vedellä tuoreena, se ei saa kuivua iholle. Ihokosketusta on vältettävä.

Tärkeää

Sisältää epoksihartsia/polyamidoamiinia. Haitallista hengitettynä, ihokosketuksena ja roiskeina silmiin. Aiheuttaa ärsytystä sekä herkistymistä.

Aineen joutuessa silmiin huuhdellaan huolellisesti vedellä ja käännyttään lääkärin puoleen. Iholle joutunut aine pestään vedellä ja saippualla. Tämän jälkeen iholle levitetään ihovoide.

Työn aikana käytettävä suojavaatetusta, suojahansikkaita, suojalaseja/kasvosuojainta.

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Materiaalin kulutus:	100–200 g/m ²
Pakkaus:	astiat 6 kg netto (3+3 kg, komponentit A ja B) astiat 2 kg netto (1+1 kg, komponentit A ja B)
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Viileässä, pakkaselta suojattuna.