



# ARDEX P4 READY

## Pohjustusaine sisä- ja ulkotiloihin

- Pohjustusaine seinä-, katto- ja lattiapinnoille
- Huokoisille ja tiiville pinnoille
- Erityisesti ennen kiinnityslaasteja tai seinä- ja lattiatasoitteita
- Nopea kuivuminen
- Liuotteeton
- Yksikomponenttinen



### Käyttöalue

Ulko- ja sisätiloissa. Huokoisille ja tiiville lattia-, seinä- ja kattopinnoille kuten:

- betoni
- sementti- ja kalkkisementtirappaus
- betoni- ja kalsiumsulfaattialusta
- magnesiittilattia
- valuasfaltti
- mosaiikkibetoni
- keraaminen laatta
- vedenkestävä dispersiomaali
- vanha vedenkestävä päällysteliima
- PVC-päällyste
- tasoite
- OSB-levy
- lakattu puulattia
- lastulevy
- ARDEX-epoksihöyrynsulku.

Ennen kiinnityslaasteja tai lattia- ja seinätasoitteita.

### Tyyppi

Liuotteeton, valkoinen keinohartsiseos sisältäen lisäaineita ja kvartsihiekkää. Tiksotrooppinen ja valumaton koostumus.

### Alustan esikäsitely

Alustan pitää olla kuiva, luja, pölytön, puhdas ja riittävän kantokykyinen tulevalle päällysteelle ja rasitukselle.

### Työskentely

ARDEX P4 READY on käyttövalmis ja se voidaan levittää telalla tai pensselillä.

Levitetään tasaisesti kauttaaltaan. Annetaan kuivua vaaleaksi kalvoksi ennen seuraavaa työvaihetta.

Huokoisilla alustoilla (ei kuitenkaan magnesiittipinnoilla) voidaan ARDEX P4 READY laimentaa 10 % vettä.

Kuivumisaika riippuu alustan huokoisuudesta ja on yleensä 20 °C lämpötilassa noin 15–60 minuuttia. Matalammassa lämpötiloissa ja tiiviillä pinnoilla voi kuivumisaika pidentyä ja korkeammassa lämpötiloissa ja huokoisilla pinnoilla lyhentyä.



# ARDEX P4 READY

## Pohjustusaine sisä- ja ulkotiloihin

Avattu astia suljetaan huolellisesti. Vajaa astia on käyttökelpoinen muutaman päivän astian avauksesta.

Astiat ja työkalut voidaan välittömästi työn jälkeen pestä vedellä.

Voidaan käyttää yli 5 °C lämpötiloissa.

### Huomaa

Veteen löystyvät tasoite-, maali- ja liimajäämät poistetaan.

Hiekkakarhentamaton ARDEX EP 2000 ja ARDEX EP 2001W -höyrynsulku voidaan käsitellä 24 tunnin kuluessa asennuksesta ARDEX P4 READY -pohjustusaineella. Pohjustuksen kuivuttua, voidaan pinta ta-soittaa ARDEX-tuotteilla 10 mm asti.

Kalsiumsulfaatti- ja anhydriittivalupinnoilla annetaan pohjustuksen kuu-  
vua 12 tuntia ennen keraamisten laattojen asentamista.

PVC-pintojen pitää olla hyvin kiinni ja ne puhdistetaan hyvin ennen poh-  
justusta.

ARDEX P4 READY -pohjustusainetta ei voida käyttää altaissa.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

### Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan:

Menekki:	n. 130–500 g/m <sup>2</sup> huokoisilla pinnoilla n. 80–130 g/m <sup>2</sup> tiivillä pinnoilla alustasta ja käytetystä työvälineestä riippuen
Kuivumisaika (+20 °C):	Tiivillä pinnoilla n. 60 min. Huokoisilla pinnoilla n. 15–60 min. Kalsiumsulfaatti- ja anhydriittivalupinnoilla väh. 12 h ennen kiinnityslaastia.
EMICODE:	EC1
Pakkaus:	astia 8 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk pakkaselta suojattuna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Avattu astia suljetaan huolellisesti ja käytetään muutaman päivän sisällä.