

ACRYRUB SWS

Päiväys: 17/01/2017

Sivu 1 (2)

Pysyvästi elastinen akryylimassa – ääntä eristävä

Tekniset ominaisuudet

Perusaine	akryylidispersio
Olomuoto	tahna
Kuivumistapa	fyysinen kuivuminen (veden haihtuessa)
* Nahkoittuminen (20°C/65% RH)	noin 20 minuuttia
Ominaispaino (DIN 53479)	1,45 g/mL
Elastinen palautuma (ISO 7389)	> 40 %
Lämpötilankesto kuivuttuaan	-20°C...+80°C

* nämä arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pinnan tyypistä.



Tuotekuvaus:

Acryrub SWS on korkealaatuinen, plastoelastinen, 1-komponenttinen, akryylidispersiopohjainen saumaus- ja tiivistysmassa. EC1-sisäilmaluokiteltu.

Ominaisuudet:

- Kuivuttuaan elastinen
- Erittäin helppo käyttää
- UV-suojattu – pitää värinsä
- Voidaan päälle maalata kuivuttuaan.
- Erittäin hyvä tartuntakyky useimpiin huokosiin rakennusmateriaaleihin sekä alumiiniin
- Ääntä eristävä koostumus

Käyttökohteet:

- Ilmatiivit saumat seinien ja ikkuna karmien väliin.
- EC-1R PLUS hyväksyntä vähäpäästöinen
- Saumat, joiden liikunta on korkeintaan 25 % sauman leveydestä.
- Ikkunoiden ja ovien ympärillä, katon ja lattian rajassa.
- Kipsilevyjen liitossaumat.
- Väliseinien saumat.
- Ikkunalasien ja lasituslistojen välissä.

Pakkaus:

Värit: valkoinen, harmaa, ruskea ja musta.
Pakkauskoko: 310 ml patruuna ja 600 ml kalvopakkaus

Varastointiaika:

12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa +5°C...+25°C lämpötilassa. Suojaa jäätymiseltä.

Pinnat:

Kaikki huokoiset rakennusmateriaalit.
Kunto: Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat.
Esikäsitellyt: Erittäin huokoisten pintojen esikäsitely vedellä ohennetulla Acryrubilla (1 osa Acryrubia ja 2 osaa vettä).

Suosittellemme tartuntakokeen suorittamista ennen varsinaisen työn aloitusta.

Sauman koko:

Minimi leveys:

- 5 mm

Maksimi leveys:

- 20 mm

Minimi syvyys:


- 5 mm

Suositus:

- syvyys = leveys

Käytä PE-saumanauhaa erityisesti leveissä saumoissa kolmisivuisen tartunnan välttämiseksi.

Huomioitavaa: Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.



ACRYRUB SWS

Päiväys: 17/01/2017

Sivu 2 (2)

Käyttöohjeet:

Käyttötapa: käsi-, paineilma- tai akkukäyttöisellä puristimella.

Käytön aikainen lämpötila: +5°C...+30°C

Puhdistus: vedellä ennen massan kuivumista.

Kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Viimeistely: saippualliuoksen avulla ennen massan nahkoittumista.

Korjaukset: Acryrub sws

Käyttöturvallisuus:

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Lisätietoja pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä.

Huomioitavaa:

- Älä käytä kohteissa, joissa tuote on jatkuvasti veden alla
- Älä käytä massaa mikäli on odotettavissa vesisadetta tai pakkasta massan kuivumisen aikana.
- Acryrub voidaan päällemaalata useimmilla eri maaleilla.
 - Maalin tulee olla riittävän elastista, jotta se kestää saumassa tapahtuvat liikkeet.
 - Tee yhteensopivuuskoe aina ennen varsinaisen maalaustyön aloittamista