

## COLORIA TAPETTIPOHJA

Tuote	Täyshimmeä, sisäkäyttöön tarkoitettu akrylaattipohjamaali seinäpintojen pohjamaalaukseen ennen tapetointia. Korkealuokkaisen sideaineen sekä kovan pinnan ansiosta Tapettipohja ei liukene eikä pehmene tapetin alla huokoisten pohjamaalien tapaan.
Käyttö	Soveltuu erilaisille betoni-, tasoite- ja rakennuslevypinnoille. Voidaan käyttää kaikkien tapettityyppien sekä liimojen ja liisterien alla.
Koodi	340 (A-pohja)
Maalaustuoteryhmä	212 (MaalausRYL 2012)
Kiiltoryhmä	6 (RT-luokitus) täyshimmeä
Tiheys	n. 1,3 kg/litra
Riittoisuus	6 - 9 m <sup>2</sup> /litra riippuen alustasta, alustan huokoisuudesta, kovuudesta, työvälineistä ja -tavoista.
Kuiva-ainepitoisuus	n. 34 %
Märkähankauskestävyys	SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998
Kuivumisaika (+23C°, RH 50 %)	Pölykuiva n. 30 minuutin kuluttua. Tapetointityö voidaan suorittaa 3 - 6 tunnin kuluttua maalauksesta olosuhteista riippuen. Viileässä ja kosteissa olosuhteissa tapetointityö kannattaa tehdä seuraavana päivänä.
Sävy pohjat	A-pohja. Sävytettävissä yleisimpien värikarttojen mukaisiin vaaleisiin sävyihin (täysin pastoin).
Tulenarkuus	Ei palava neste
Ohenne	Vesi
Työvälineiden puhdistus	Poista ylimääräinen maali työvälineistä pyyhkimällä ja pese ne heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
Varastointi ja kuljetus	Ei saa jäätyä. Vaatii lämpimän varastoinnin ja kuljetuksen.

## KÄYTTÖOHJEET

Pinnan esikäsittely	<p>Uudet, maalaamattomat pinnat: Poista pöly ja irtoava aines harjaamalla. Käytä kohteeseen sopivaa Dalapro-tasoitetta tarvittaessa. Hio kuivunut tasoittepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p> <p>Vanhat lateksi- ja alkydimaalipinnat: Pese pinnat tarvittaessa sopivalla pesuaineella. Huuhtelee pinta huolellisesti vedellä pesun jälkeen. Hio kovat maalipinnat himmeiksi hiomapaperilla ja poista hiontapöly. Poista irtoava maalipinta. Silota kolot kohteeseen sopivalla Dalapro-tasoitteella. Hio kuivunut tasoittepinta ja poista hiontapöly huolellisesti.</p>
Maalaus	Maali sekoitetaan hyvin ennen käyttöä. Maalaa 1 - 2 kertaa Coloria Tapettipohjalla.
Maalausolosuhteet	Lämpötila yli +5 C° (maali, pinta ja ilma) ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 % käsittelyn ja kuivumisen aikana. Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva.
Työvälineet	Telaus, sively, korkeapaineruiskutus – (suutin 0,50 - 0,58 mm) tai edellä mainittujen yhdistelmä.
Ympäristöhaittojen ehkäisy	<p>Hyvin tyhjennetyt, kuivat maaliastiat voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Sulje astia huolellisesti myöhempää käyttöä varten.</p>
Turvallisuus	Varotoimet, katso käyttöturvallisuustiedote tuotteen verkkosivuilta.

EU VOC-raja-arvo/ gränsvärde (cat A/g) 30g/l (2010).  
Coloria Tapettipohja sisältää/ innehåller/ VOC max 30g/l.

Epäselvissä tilanteissa käänny aina valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjäliikkeen puoleen ennen maalaustyöhön ryhtymistä.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin ja ovat ohjeellisia. Emme voi vastata ja kontrolloida olosuhteita, joissa tuotteita käytetään tai kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Vastamme vain tuotteen laadusta ja siitä, että se täyttää asettamamme tarkat kriteerit. Emme vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin ohjeita tai käyttötarkoitusta.