

Tuotekuvaus

Cracktec on erittäin matalaviskositeettinen hartsipohjainen epoksi, joka ei sisällä liuottimia. Cracktec tarttuu erinomaisesti jopa kosteaan betoniin. Tämä mahdollistaa injektoinnin jopa kosteissa olosuhteissa. Injektoidun sauman lujuus kosteissa olosuhteissa on yhtäläinen C30/37 betonin kanssa. Matalan viskositeetin ansiosta tuote tunkeutuu syvälle halkeamiin.

Käyttö

Halkeamien ja koptojen liimaus.

Tekniset tiedot

Tiheys:	1200 kg/m ³
Viskositeetti:	0.15pa-s
Puristuslujuus:	95 Mpa
Taivutuslujuus:	60 Mpa
Alhaisin kovettumislämpötila:	+ 5-10 °C
Väri:	Väritön
Työkalujen puhdistus:	Asetoni

Halkeamien injektointi laatoissa, jotka päällystetään uudella sementtipohjaisella päällysteellä

1. Leikkaa halkeama n.1/3 laatan paksuudesta tai raudoituksen yläpintaan
2. Puhalla sauma puhtaaksi paineilmalla
3. Huom! Cracktec tuubit täytyy ravistaa huolellisesti 30 sekuntia ennen käyttöä.
4. Pidä tuubi korkki ylöspäin, poista korkki ja ruuvaa sekoitusnokka kiinni.
5. Laita tuubit puristimeen, pidä tuubit ylöspäin ja purista ilma ulos tuubista.
6. Tarkista, että tuubista tulee ulos sekoittunutta materiaalia. Jos materiaali ei ole sekoittunutta, ravista tuubia lisää. V armista, että materiaali on aina sekoittunutta, ennen kuin laitat sitä halkeamaan.
7. Täytä halkeama, anna Cracktecin laskeutua.
8. Kaada halkeamaan hiukan hiekkaa (tulee tuotteen mukana)
9. Toista vaiheet 7 ja 8 kunnes halkeama on täynnä. Kaada hiekkaa halkeaman päälle.
10. Kaavi pois ylimääräinen materiaali.
11. Anna kuivua noin 5-8 tuntia +14 - 18°C ja hio.

HUOMAA

Sekoitustuubi ei toimi jos materiaali on kylmempää kuin +5°C. Tuotteen viskositeetti nousee kylmänä. Pidä Cracktec tuubit lämpimässä ennen käyttöä.



ab lindec® yrittää jakaa mahdollisimman tarkkaa tietoa tuotteidensa teknisistä ominaisuuksista ja käytöstä. Koska ab lindec® ei voi kontrolloida sitä miten ja missä olosuhteissa tuotteita käytetään, ab lindec® ei myöskään ole vastuussa tuotteidensa käytöstä. ab lindec® on vastuussa tuotteistaan vain luovutukseen asti.