

LinoWall 2,00 mm

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Tarkettin arvo
Tuotetyyppi	ISO 24011 (EN 548)	Linoleum seinäpäällyste
Tuotetiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	2 mm
Paino	EN ISO 23997	2900 g/m ²
Pintakäsittely		xf ² ™
Asennustapa		Alustaan liimaus
CE-Merkintä	Standardi	Tarkettin arvo
Suoritusasoilmoituksen nro	EN 15102	0200 0045 DoP 2013 07
Paloluokka	EN 13501-1	B-s2,d0
Palokaasut	ISO 5659-2 (evaluation according to EN 45545-2 annex C)	CITg (4min) =0,06 ja CITg (8min)=0,09 testattu lämpösäteilytasolla 50KW/m ² ilman sytytysliekkiä
Varautuminen	EN 1815	Antistaattinen (≤ 2 kV)
Lämmönvastus (W/(m•K))	EN ISO 10456	0.11
Tekniset tiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Iskun kestävyys	EN 259-2	Iskunkestävä - ei näkyviä halkeamia tai murtumia
Kemikaalien kesto	ISO 26987 - EN 423	Kestää hyvin mietoja happoja, rasvoja, liuottimia ja emäksiä
Valon kesto	ISO 105-B02	≥ 6
M1 hajutesti	EN ISO 16000-28 i.A, VDI 4302	Täyttää vaatimukset
Puhdistettavuus	EN 12956 / EN 233	Helposti puhdistettavissa
Antibakteerisuus	ISO 22196	Luonnostaan bakterisidinen
Ympäristötiedot	Standardi	Tarkettin arvo
Kierrätettävyyys		Käytöstä poistetut lattiat ja asennushukka
TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 10 µg/m ³
Mitat ja kuosit		
Rulla		Rulla 2 x ≤16m
Kuosit		10



Tarkett pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (09/12/2022). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusasoilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.